

Formel-Pro ZementMauermörtel WS

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
2	 kg	Zementmauermörtel zum Vermauern von genormtem Mauerwerk bei höheren statischen Anforderungen (Hintermauermörtel) Mörtelklasse M 10 nach DIN EN 998-2 und nach DIN 20000-412. ▪ Sortenbezeichnung: Zementmauermörtel WS ▪ Hersteller: BayWa ▪ CE-Kennzeichnung: FP000058/002 ▪ Lieferform: 30 kg Papiersäcke (42 Sack pro Palette = 1.260 kg) ▪ Lagerung: Trocken und geschützt, die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht überschreiten. ▪ Mörtelklasse gemäß DIN EN 998-2: M10 ▪ Wasserbedarf: ca. 4,5 l/Sack ▪ Druckfestigkeit: ≥10 N/mm² ▪ Festmörtelrohddichte: <1.800 kg/m³ ▪ Haftscherfestigkeit: gemäß DIN EN 1052-3, Verfahren B: ≥0,1 N/mm² (KS-Referenzstein, Eigenfeuchte 3-5 M.-%) ▪ Wasserdampfdurchlässigkeit: 15/35 (Tabellenwert) ▪ Wärmeleitzahl gemäß EN 1745 (Tabellenwert): ≤0,82 W/(m*K) (für P=50%) ≤0,89 W/(m*K) (für P=90%) ▪ Brandverhalten gemäß EN 13501-1: Klasse A1 (nicht brennbar) Die Verarbeitungs-, Anwendungs- und Untergrundhinweise gemäß des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten.		