

Formel-Pro ZementMauermörtel

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
2 kg	<p>Zementmauermörtel gemäß DIN EN 998-2 und DIN 20000-412 zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk im Innen- und Außenbereich,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sortenbezeichnung: Zementmauermörtel ▪ Hersteller: BayWa ▪ CE-Kennzeichnung: FP000010/004 ▪ Lieferform: 30 kg Papiersäcke (42 Sack pro Palette = 1.260 kg) ▪ Lagerung: Trocken und geschützt, die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht überschreiten. ▪ Mörtelart / Mörtelklasse gemäß DIN EN 998-2: Normalmauermörtel (G) / M10 ▪ Wasserbedarf: ca. 4,0 – 5,0 l/Sack ▪ Körnung: 0 – 4 mm ▪ Druckfestigkeit: ≥ 10 N/mm² ▪ Trockenrohdichte: ca. 1,8 kg/dm³ ▪ Haftscherfestigkeit gemäß DIN EN 1052-3, Verfahren B: $\geq 0,1$ N/mm² (KS-Referenzstein, Eigenfeuchte 3-5 M.-%) ▪ Wasserdampfdurchlässigkeit: 15/35 (Tabellenwert) ▪ Wärmeleitfähigkeit gemäß EN 1745 (Tabellenwert): $\leq 0,82$ W/(m*K) (für P=50%) $\leq 0,89$ W/(m*K) (für P=90%) ▪ Ergiebigkeit: ca. 17,5 l/Sack bzw. 585 l/to ▪ Brandverhalten gemäß EN 13501-1: Klasse A1 (nicht brennbar) <p>Die Verarbeitungs-, Anwendungs- und Untergrundhinweise gemäß des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten.</p>		