



## Technisches Merkblatt Artikelnummer 2705-9

# Venti-Decklack

Decklack, lösemittelhaltig, aromatenfrei, feuchtigkeitsregulierend, für außen und innen.

### Anwendungsgebiete

Insbesondere für maßhaltige Holzbauteile, wie Fenster und Türen, aber auch Fensterläden, Dachuntersichten, Pergolen, Zäune, Holzverschalungen im Innen- und Außenbereich auf Nadel- und Laubhölzern als Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich. Auch sehr gut zur Renovierung intakter Anstriche geeignet.

### Produkteigenschaften

Langölgiger Alkydharzlack, gut füllende Beschichtung für höchste Ansprüche. Mit hoher Farbton- und Wetterbeständigkeit sowie Dauerelastizität und leichter Verarbeitung.

### Verarbeitung

Streichen und Rollen.  
Die Oberfläche muss sauber, fett-, wachs- und silikonfrei sein. Alte, lose Anstriche entfernen. Verwitterte Holzoberflächen bis auf das tragfähige Holz abschleifen. Intakte Altanstriche anschleifen. Holz im Außenbereich ggf. mit Holzschutz-Grund\* grundieren. Bei inhaltsstoffreichen oder porigen Hölzern im Außenbereich, wie z. B. Merbau, Iroko, Eiche, Meranti, usw. Voranstrich mit Universalgrund vornehmen. Holz im Innenbereich kann ohne Grundierung gestrichen werden. Gebindeinhalt

### Produktkenndaten

Dichte:	ca. 0,99 - 1,23g/cm <sup>3</sup> bei 20°C
Viskosität:	ca. 600 - 1100 mPa s
Bindemittel:	Alkydharzkombination
Glanzgrad:	seidenglänzend
Flammpunkt:	ca. 41°C
Lieferform:	Weißblechgebinde 0,75 l, 2,5 l und 5 l
Farbtöne:	2705 RAL 9016 Verkehrsweiß 2709 Sonderfarbtöne (mind. 5 l)

gut aufrühren. 2-3 Anstriche mit leichtem Zwischenschliff durchführen. Die Holzfeuchtigkeit darf bei Nadelhölzern nicht mehr als 15 % und bei Laubhölzern nicht mehr als 12 % betragen. Verarbeitungstemperatur 5°C bis 25°C (Luft und Untergrund).

Auf zusammengehörigen Flächen oder Bauvorhaben, nur Farbtöne einer Fertigungscharge verarbeiten. Brillante, intensive Farbtöne, zum Beispiel gelb, Orange, Rot usw., können durch die verwendeten Pigmente von Natur aus ein geringeres Deckvermögen aufweisen.

Es empfiehlt sich deshalb, bei diesen Farbtönen entweder einen ähnlichen, besser deckenden Farbton vorzustreichen oder einen dritten Anstrich im gewünschten Farbton vorzunehmen.

\*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

### Hinweise

Durch einen Probeanstrich sind Farbton und Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen.

Bei der Verarbeitung ist auf gute Be- und Entlüftung zu achten, um eine einwandfreie Trocknung zu erreichen.

Dichtstoffe müssen anstrichverträglich sein und dürfen erst angebracht werden, wenn der Anstrich gut durchgetrocknet ist.

Helle, insbesondere weiße, sowohl lösemittelhaltige als auch wasserverdünnbare Alkydharzlackfarben zeigen auf nicht mit Tageslicht belichteten Flächen, z.B. den Innenseiten von Fenstern und Außentüren, besonders auch in den Falzen, eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Dunkelvergilbung.

2705-TM-01-14 MB-JD-RV

Farbtonreklamationen von Sonderfarbtönen erkennen wir nur an, wenn vor Objektausführung ein Probeanstrich ausgeführt und dieser bei uns zur Mängelbehebung eingereicht wurde. Nach der Verarbeitung eingereichte Farb mängelbeanstandungen können von uns leider nicht anerkannt werden.

Der endgültige Glanz stellt sich ca. 2-3 Wochen nach der Verarbeitung ein (20°C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit). Bei Sondertönungen können pigmentabhängig leichte Abweichungen im Glanzgrad auftreten.

### Arbeitsgeräte, Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Verdünnung V 101 reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

### Verbrauch

50-70 ml/m<sup>2</sup> je Arbeitsgang unverdünntes Material.

### Trocknung

staubtrocken: ca. 4 Std.  
griffest: ca. 6-8 Std.  
überstreichbar: ca. 24 Std.  
Praxiswerte bei 20°C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Bei tieferen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Überschreitung der max. Schichtstärke kann sich die Durchtrocknung wesentlich (mehrere Tage) verzögern!

### Verdünnung

Venti Decklack ist verarbeitungsfertig eingestellt und braucht nicht verdünnt werden.

### Lagerfähigkeit

Im geschlossenen Originalgebinde trocken, kühl und vor Frost ge-

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

schützt gelagert mindestens 2 Jahre.

### VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/d): 300 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 299 g/l VOC.

### Sicherheitskenndaten

#### Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

#### Sicherheitsratschläge:

Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen..

Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

Behälter dicht verschlossen halten.

Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Enthält Phthalsäureanhydrid, 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produktcode: M-LL 01

### Entsorgung

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

### Kennzeichnung

CLP-Verordnung: GHS02

Signalwort: Achtung

WGK: 2

ADR: -/-