

RENOVIERUNGSINTERVALLE

In Abhängigkeit von Bewitterung und Produkt

Produkt	Außenraumklima	Freiluftklima 1	Freiluftklima 2
	<ul style="list-style-type: none"> Indirekte Bewitterung Die Bauteile sind gegen Niederschläge und direkte Sonneneinstrahlung geschützt (z.B. Dachuntersichten) 	<ul style="list-style-type: none"> Normale direkte Bewitterung Regen und Sonne können unmittelbar auf die Holzteile einwirken (z.B. Holzfassaden) 	<ul style="list-style-type: none"> Extreme direkte Bewitterung Bauteile sind starker Schlagregenbelastung und extremer Klimabeanspruchung ausgesetzt
Lasuren: Farblos, Weiß oder Hemlock	5 Jahre	1 Jahr	< 1 Jahr
Aidol Pflege-Öl	5 Jahre	1 Jahr	< 1 Jahr
Aidol HK-Lasur Aidol Gartenholz-Öle Aidol Holzschutz-Creme	8–10 Jahre	2–3 Jahre	1–2 Jahre
Aidol HK-Lasur & Aidol Langzeit-Lasur Aidol Holzschutz-Creme farblos & Aidol Wetterschutz Lasur UV „farblos UV+“	9–11 Jahre	3–4 Jahre	2–3 Jahre
Aidol Fenster- & Türenlasur Aidol Compact Lasur PU Aidol Wetterschutz Lasur UV (pigmentiert)	10–12 Jahre	4–5 Jahre	2–3 Jahre
Aidol Venti-Decklack Aidol Compact-Lack PU Aidol Deckfarbe	12–15 Jahre	5–8 Jahre	4–5 Jahre

Hinweis: Die Pflegeintervalle – insbesondere bei Lasuren – sind außerdem abhängig vom verwendeten Farbton, da helle Farbtöne den Pflegeintervall verkürzen.