

SWISS KRONO OSB/3 EN300 - Charakteristische Werte nach DIN EN 13986

Für nicht tragende, tragende und aussteifende Zwecke im Trocken- und Feuchtbereich

		Zur Spanrichtung der Deckschicht parallel rechtwinklig Nenndicken der Platten [mm]					
							•
	d	6 - 10	>10 - 18	>18 - 25	6 - 10	>10 - 18	>18 - 25
	Fest	igkeitswer	te [N/mm²]				
Plattenbeanspruchung							
Biegung	f _{m,k}	18,0	16,4	14,8	9,0	8,2	7,4
Druck	f _{c,90,k}	10,0			10,0		
Schub	f _{v,k}	1,0			1,0		
Scheibenbeanspruchung							
Biegung	f _{m,k}	9,9	9,4	9,0	7,2	7,0	6,8
Zug	f _{t,k}	9,9	9,4	9,0	7,2	7,0	6,8
Druck	f _{c,k}	15,9	15,4	14,8	12,9	12,7	12,4
Schub	$f_{v,k}$		6,8	•		6,8	
Steifigkeitswerte [N/mm²]							
Plattenbeanspruchung							
Elastizitätsmodul Biegung	E _{mean} a	4930			1980		
Schubmodul	$G_{mean}^{}a}$	50			50		
Scheibenbeanspruchung							
Elastizitätsmodul	E _{mean} a	3800			3000		
Schubmodul	$G_{mean}^{}a}$	1080			1080		
^a Für die charakteristischen Steifigkeits $E_{05} = 0.85 \text{ x } E_{\text{mean}}$ und $G_{05} = 0.85 \text{ x } E_{\text{mea}}$		und G ₀₅ ge	lten folgend	de Rechenw	erte:		
		und baup	hysikalische	- Werte			
Rohdichte nach EN 323	m	≥ 600 kg/m³					
Grenzabmaße Plattendicke		± 0,8 mm (ContiFinish®)					
	± 0,3 mm (geschliffen)						
Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 13986	λ	0,13 W/mK					
Dickenquellung nach EN 317	≤ 15 %						
Ausdehnungskoeffizient bei 1 %		0,03 %					
Holzfeuchteänderung Wasserdampfdiffusionswiderstand		200 (feucht) / 300 (trocken)					
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ Luftdurchlässigkeit bei 50 Pa		0,14 [m³/hm²]					
Abfallschlüssel	03 01 05						
Emissionsklasse	E1 – 100 % formaldehydfreie Bindemittel (< 0,03 ppm)						
Umweltproduktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15084		EPD-KRO-20150067-IBD1-DE					
Nutzungsklasse nach DIN EN 1995-1-1	1+2						
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-	D-s2, d0						
Leistungserklärung Nr. nach BauPVO KDE_OSB-3_CPR_2016_031							

Hinweis: Charakteristische Werte dienen zum Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 (EC5)