



TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

Airless-Spachtelmasse zum Füllen und Glätten. Weiß, mattes Finish, glatte Oberfläche. Geruchlos. Ideal zum Glätten von Gips, Gipsbausteinen und Gipskartonplatten.

ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Acrylharz-Emulsion, Wasser, Mineralfüllstoff, Zellulosederivate, Konservierungsmittel und verschiedene Zusatzstoffe. Die Spachtelmasse ist weiß.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

- Gipskartonplatten.
- Gipsbausteine.
- Gips.

BESCHICHTUNGEN.

Alle Arten von Verputz, Farben und Wandverkleidungen.

DOKUMENTE ZUR EINSICHTNAHME.

- DTU 59.1.
- EN 16-566 VERPACKUNGEN Säcke à 25 kg und Eimer à 25 kg.

VERWENDUNGSHINWEISE.

- Nicht bei Temperaturen unter +8°C und über +35°C und einer Luftfeuchtigkeit von über 70% verarbeiten.
- Nicht auf überhitzte Untergründe auftragen.
- Nicht auf feuchte Untergründe auftragen.
- Es wird empfohlen, beim Spritzen eine Schutzbrille zu tragen, um vor eventueller Projektion kleiner Körner zu schützen.

EXPERT LISS

AIRLESS FÜLL- UND GLÄTTSPACHTEL

- STARKE DECKKRAFT
- GERINGE SCHRUMPFUNG
- SEHR GUTE VERARBEITUNGSZEIT
- SEHR GUTE GLEITFÄHIGKEIT BEI GERINGER KÖRPERLICHE ANSTRENGUNG

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE VOR DEM AUFRAGEN.

Die Untergründe müssen DTU 59.1 konform sein, d.h. trocken, sauber, hart und ohne jegliche Spuren von Trennmitteln

ANWENDUNG.

Expert 'Liss kann mit jeder Art von Maschine gespritzt werden, die zum Aufsprühen von Spachtelmasse in 1 oder 2 geglätteten Schichten geeignet ist.

Wir empfehlen, die Filter zu entfernen und das Produkt aus ca. 60 cm Entfernung auf den Untergrund zu spritzen. Airless-Pumpe mit Edelstahlkugel (ideale Düsen: 631 beim Glätten bzw. 635 bis 651, je nach Leistung der verwendeten Maschine).

TROCKNUNGSZEIT.

6 bis 12 Stunden je nach aufgetragener Menge sowie Temperatur, Feuchtigkeit und Belüftung des Raumes.

VERBRAUCH.

Glättung, Abziehen 0,8 bis 1,8 kg/m² pro Schicht.

TECHNISCHE DATEN.

- Trockenextrakt: 71 %.
- Dichte: 1,73.
- VOC: <1 g/l.

LAGERUNG.

18 Monate vor Frost und starker Wärme geschützt in nicht angebrochener Originalverpackung.



NFT 36.005 - Familie III - Klasse 2

SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. +33 (0)3.82.83.53.57 - Fax : +33 (0)3.82.83.93.33

www.semin.com



IN FRANKREICH HERGESTELLT

