



SEM-LIGHT

FÜLL- UND GLÄTTSPACHTEL ALS LEICHE FERTIGMASSE FÜR DEN INNENBEREICH

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

Ulraleichte Fertigmasse für alle Reparaturarbeiten an Wänden und Decken im Innenbereich. SEM LIGHT schwindet nicht, trocknet schnell und dient zum hochwertigen Verspachteln und Glätten, bei sehr einfacher Anwendung.

ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Emulsionsharz, mineralischer Füllstoff und verschiedene Zusätze.

Die angemachte Masse ist schneeweiß.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

Wände und Decken im Innenbereich:

- Gips. • Gipskartonplatten.
- Mauerwerk. • Wandputz.
- Schaumbeton. • Beton.
- Zementputz. • Türen und Fenster aus Holz.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.

- Dichte: 0,4.
- pH-Wert: 7.
- Erfüllt die Norm NFT 30.608.
- Verspachteln und Glätten ohne Schwindung.
- Hervorragende Anwendungsqualität.

DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

- DTU59.1. • NFT 30.608.

VERPACKUNG.

310 ml-Kartusche.
0,5 Liter-Topf.
1,5 und 10 Liter-Eimer
Verkaufsständer mit 18 Liter-Eimern.

LAGERUNG.

12 Monate in der nicht angebrochenen Originalverpackung, vor Frost und starker Wärme geschützt.

ANWENDUNG

VERWENDUNGSHINWEISE.

Die Temperatur beim Auftragen und Trocknen muss zwischen 8 und 35° C liegen.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE.

Sie müssen sauber, staubfrei und frei von Schalölspuren sein.

Risse müssen zuvor geöffnet werden.

AUFTRAGUNG.

Das Produkt wird mit dem Spachtelmesser oder mit dem Kitspachtel aufgetragen.

VERBRAUCH.

Ca. 0,4 kg/m²/mm Dicke.

TROCKNUNGSZEIT.

Abhängig vom Untergrund, den klimatischen Bedingungen und der Auftragsdicke.

Farbauftrag möglich zwei Stunden nach Anwendung, bei Verspachtelung von Mikrorissen und für eine Anwendung von Wasserfarben (bei Farben auf öliger Basis 24 Stunden warten).

FÜLL- UND GLÄTTSPACHTEL

Der gebrauchsfertige SEM LIGHT mit leichterer Rezeptur erleichtert Verspachtelungs- und Glättarbeiten.

Er schwindet nicht, kann in einem Arbeitsgang aufgetragen werden und trocknet schnell.

So kann er schnell überdeckt werden und spart wertvolle Zeit auf der Baustelle.

VORTEILE

- Sehr leichte Fertigmasse.
- Schnelle Trocknung.
- Verspachteln und Glätten ohne Schwindung in einem Arbeitsgang.

VERARBEITUNGSTIPPS

Die Fertigmasse kann noch elastischer gemacht werden, indem man sie mit zwei Spachteln bearbeitet.

AFNOR-Klassifizierung NFT 36.005
Familie IV - Klasse 4 C.

In einer Box mit
18 0,5 Liter-Eimern
erhältlich

Die Umweltschutz- und Hygieneerklärungen (FDES) sind verfügbar auf der Website

www.inies.fr

