



SEMIN AIRLESS

FEINER SPRITZPUTZ SPEZIELL FÜR AIRLESS

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

SEMIN AIRLESS ist ein Deckputz für den Innenbereich, der im Airless-Spritzverfahren einsetzbar ist. Ideal zur Vorbereitung von Fertigplatten, Schüttbetonelementen und Gipskartonplatten vor dem Endanstrich.

SEMIN AIRLESS sorgt für ein feines, einheitliches und gleichmäßiges Ergebnis. Für eine noch glattere Oberflächenausführung nach dem Trocknen mit einem feinkörnigen Schleifpapier leicht abschleifen.

ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Acrylharzemulsion, anorganische Füllstoffe, Zellulosedervative, Konservierungsmittel und verschiedene Zusätze.

Die Paste ist weiß. Die Konsistenz ist dem Airless-Spritzverfahren angepasst.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

- Gipskartonplatten.
- Glatte Betonflächen.
- Zierputze.
- Gips-Wandbauplatten.
- Alte Anstrichfarben.

BESCHICHTUNGEN.

Die Überdeckung von SEMIN AIRLESS kann mit Acrylfarbe oder Farbe auf öliger Basis erfolgen.

DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

DTU 59.1.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.

- Trockenextrakt: 72 %.
- Dichte: 1,8.
- VOC: 0,63 g/l.

GEEIGNETE PRODUKTE

SEMIN GRUNDIERUNG als Unterschicht für Gipskartonplatten.

VERPACKUNG.

25 kg-Plastiksäcke und -Eimer.

LAGERUNG.

18 Monate vor Feuchtigkeit geschützt, in nicht angebrochener Originalverpackung.

ANWENDUNG

VERWENDUNGSHINWEISE.

Die Temperatur beim Auftragen und Trocknen muss zwischen 8 und +35° C liegen. Nicht auf gefrorene Untergründe auftragen.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE VOR DER ANBRINGUNG.

Die Untergründe müssen mit DTU 59.1 konform sein, d. h. trocken, sauber, hart, ohne jegliche Spuren von Trennmitteln usw.

Die Gipskartonplatten müssen grundiert werden.

AUFTRAGUNG.

SEMIN Airless kann mit jeder Art von Airless-Spritzgeräten vom Typ 695, 795 oder Mark 5 mit einem Tauchrohr oder Airless-Trichter gespritzt werden. Verwendung von Düsen 527 bis 531. Das Aufspritzen erfolgt in ca. 80 cm Abstand vom Untergrund.

TROCKNUNGSZEIT.

6 bis 24 Stunden, je nach aufgetragener Menge.

VERBRAUCH.

Schwankt, abhängig von der aufgetragenen Dicke: von 600 g bis 1 kg/m².

AIRLESS-DECKPUTZ FÜR DEN INNENBEREICH.

Der speziell für eine Anwendung mit Airless entwickelte SEMIN AIRLESS sorgt für ein sehr glattes Ergebnis vor dem Farbauftrag und zugleich einen beträchtlichen Zeitgewinn durch die maschinelle Anwendung.

VORTEILE

- Geruchlos.
- Reinigung der Werkzeuge mit Wasser.
- Leicht abschleifbar.

VERARBEITUNGSTIPPS

Der Filter der Pistole kann durch einen schwarzen Filter mit Maschenweite 60 an der Pumpe ersetzt werden.

