

Position.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
2 m ²	<p>Mehrschichtige, feuchtevariable Dampfbremse, die warmseitig im Innenbereich zum Ausbilden einer luftdichten Schicht und zum Schutz der Konstruktion gemäß DIN 4108 eingesetzt wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sortenbezeichnung: Valut air KM -5 Vario ▪ Hersteller: BayWa ▪ Gebinde: 1,50 m x 50 m ▪ Lieferform: Paletteninhalt 35 Rollen je 75 m² = 2.625 m² ▪ Lagerung: Trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis + 25 °C lagern. ▪ Material: Verbund: PP-Vlies mit Funktionsfolie ▪ Flächengewicht gemäß EN 1849-2: 85 (±5) g/m² ▪ Reißfestigkeit gemäß DIN EN 12311-2: Längs: 128 N Quer: 116 N ▪ Reißdehnung gemäß DIN EN 12311-2: Längs: 60 % Quer: 60 % ▪ Nagelausreißkraft gemäß DIN EN 12340-1: Längs: 50 N Quer: 50 N ▪ Brandverhalten gemäß EN 13501-1: Klasse E ▪ Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (s_d Wert) gemäß EN ISO 12572: 0,25 – 5 m feuchtevariabel ≤1 m Bed. C, 3 – 5 m Bed. A 2,02 statisch ▪ Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C ▪ Zertifizierung gemäß EMICODE: EC1^{PLUS}, sehr emissionsarm ▪ Wasserdichtheit gemäß DIN EN 1928/B: W1 bestanden ▪ UV-Beständigkeit: Frei bewittert max. 3 Monate. Hinter Glas max. 18 Monate <p>Die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise sowie der Hinweis hinsichtlich der Produkteigenschaften des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten. Des Weiteren ist die Tabelle des anliegenden Produktdatenblatts bzgl. des Systemzubehörs zwingend zu beachten.</p>		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.