



ARDEX G9S FLEX 2-15

Flex-Fugenmörtel, schnell

- Zementgebundener Flex-Fugenmörtel
- Wasserabweisend
- Hochverformbar
- Schnell erhärtend und belastbar
- Flexibel
- Gute Flankenhaftung
- Geeignet für Boden- und Wandheizung



Farben

- basalt
- grau
- zementgrau

Anwendungsbereich

Innen und außen. Boden und Wand.

Zum Verfugen von

- Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut
- Natur- und Betonwerksteinplatten (feuchtigkeitsunempfindlich)
- Mosaik aus Porzellan und Keramik
- Klinkern, Spaltplatten und Fassadenriemchen
- Glasbausteinwänden

Speziell für Feinsteinzeug, Balkone und Terrassen. Für Fugenbreiten von 2–15 mm.

Eigenschaften

ARDEX G9S FLEX 2-15 besitzt nach der Erhärtung wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften, die sich günstig auf die optische Wirkung, Beschaffenheit und Werterhaltung der

Beläge auswirken. Die hohe Verformbarkeit und gute Flankenhaftung bewirken einen Spannungsabbau bei thermisch beanspruchten Flächen und tragen wesentlich zur Sicherheit der Beläge bei.

Art

Zementgebundener Fugenmörtel mit feinkörnigen Füllstoffen und speziellen Additiven für Fugenoberflächen mit hoher Festigkeit, bei gleichzeitig optimaler Verarbeitungsqualität mit langer Waschzeit.

Beim Anrühren mit Wasser entsteht ein geschmeidigpastöser und ergiebiger Mörtel, der sich leicht verarbeiten lässt, nicht aufbrennt, eine hohe Füllkraft besitzt sowie fest und rissefrei in den Fugen haftet.

Verarbeitung

In ein sauberes Anrührgefäß gibt man klares Wasser und mischt das ARDEX G9S FLEX 2-15 Pulver zu einem klumpenfreien, pastös-sahnigen Mörtel an.

Mischungsverhältnis:

5 kg ARDEX G9S FLEX 2-15 : ca. 1,0 l Wasser
12,5 kg ARDEX G9S FLEX 2-15 : ca. 2,4 l Wasser

Der Mörtel ist bei einer Temperatur von +20°C ca. 30 Minuten verarbeitbar. Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit, niedrigere verlängern sie. Der Mörtel besitzt eine hohe Füllkraft und lässt sich leicht mit einem Fugbrett oder Fuggummi in die Fugen einschlängen. Das

ARDEX G9S FLEX 2-15

Flex-Fugenmörtel, schnell

moderate Anziehen ermöglicht größere Flächen vorzuziehen und eine rationelle Arbeitsweise.

Nach einem leichten Anziehen des Fugenmörtels kann, falls notwendig, ein zweites Mal mit ARDEX G9S FLEX 2-15 nachgeschlämmt werden. Wenn der Fugenmörtel ausreichend stabil angezogen hat, werden die eingefugten Flächen mit einem feuchten Schwamm bzw. Schwammbrett abgewaschen. Nach längerer Standzeit sollte die Fläche angefeuchtet werden, damit der Waschgang erleichtert wird. Zurückbleibende Mörtelschleier können später mit einem feuchten Schwamm beseitigt werden.

Zum Vornässen der Flächen eignen sich herkömmliche Druck- bzw. Gartensprühgeräte. Mithilfe dieser Geräte wird ein gleichmäßiger Wasserfilm auf die abzuwaschende Fläche aufgetragen. Hierdurch wird Überschusswasser beim Vorwaschen vermieden und die Gefahr von Verfärbungen gemindert.

ARDEX G9S FLEX 2-15 ist bei Temperaturen von über +5 °C zu verarbeiten.

Zu beachten ist

In porigen Oberflächen von Fliesen und Platten können sich Rückstände der Fugenmasse festsetzen. Insbesondere stark pigmentierte Fugenmörtel erfordern in der Regel einen erhöhten Reinigungsaufwand. Diese Flächen müssen ggf. am nächsten Tag mit geeigneten Reinigungsmitteln nachgereinigt werden. Auf Probeverfugungen solcher Beläge kann deshalb nicht verzichtet werden.

Wenn abgesäuert wird, sind die Fugen vorher zu wässern.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

| Anmischverhältnis ca. | Komponente A | Komponente B |
|-----------------------|--------------|----------------|
| | 1 l Wasser | 5 kg Pulver |
| | 2,4 l Wasser | 12,5 kg Pulver |
| | 1 RT Wasser | 4 RT Pulver |

| | |
|-------------------|-----------|
| Schüttgewicht ca. | 1,30 kg/l |
|-------------------|-----------|

| | |
|-------------------|-----------|
| Frischgewicht ca. | 2,10 kg/l |
|-------------------|-----------|

Materialbedarf

| | |
|----------|---|
| gilt für | Fugenbreite 6 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen |
|----------|---|

| Materialbedarf ca. | Länge in cm | Breite in cm | Verbrauch |
|--------------------|-------------|--------------|------------------------|
| | 60 | 60 | 0,20 kg/m ² |
| | 30 | 60 | 0,30 kg/m ² |
| | 30 | 30 | 0,40 kg/m ² |
| | 15 | 15 | 0,60 kg/m ² |
| | 10 | 10 | 0,90 kg/m ² |
| | 5 | 5 | 1,80 kg/m ² |

| | |
|---------|---|
| Hinweis | Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Platten betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05–0,10 kg/m ² |
|---------|---|

Anwendungseigenschaften

| | |
|------------------------|--------------|
| Verarbeitungszeit ca. | 30 Minute(n) |
| Begehrbarkeit nach ca. | 90 Minute(n) |

Feuchtigkeit des Untergrundes und unterschiedliche Saugfähigkeiten können Farbunterschiede in den Fugen verursachen. Fugen ggf. vor dem Einbringen des Fugenmörtels auskratzen. Keinen Wasserfilm auf den Fugen stehen lassen.

Zementgebundene Fugen sind nicht säurebeständig. Saure Reiniger, die zB mit Zitronensäure, Essigsäure oder anderen Säuren hergestellt sind, können langfristig zur Schädigung der Fugen führen. Bei Verwendung solcher Reinigungsmittel sind die Fugen vorzunässen. Grundsätzlich empfiehlt es sich zur Reinigung von Fliesenbelägen neutrale oder leicht alkalische Reinigungsmittel (Lithofin) einzusetzen.

Allgemein gilt

Anstelle von zementären Fugmaterialien sollte in Heil- und Schwimmbädern und anderen hochbeanspruchten Bereichen ARDEX WA Epoxifuge oder ARDEX RG 12 1-6 Feine Epoxifuge eingesetzt werden.

Zum verfärbungsfreien Verfugen von feuchtigkeitsempfindlichen Naturwerksteinplatten ist im Innenbereich ARDEX G 10 einzusetzen oder durch eine Probeverfugung sicherzustellen, dass bei Verwendung von ARDEX G9S FLEX 2-15 keine bleibenden Randverfärbungen auftreten.

Hinweis

Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

ARDEX G9S FLEX 2-15

Flex-Fugenmörtel, schnell

Anwendung
Umgebungsbedingungen +20°C

Mechanische Eigenschaften

| Kugeldruckhärte ca. | Härte | Zeit |
|---------------------|----------------------|---------------|
| | 35 N/mm ² | nach 1 Tag |
| | 40 N/mm ² | nach 3 Tagen |
| | 50 N/mm ² | nach 7 Tagen |
| | 60 N/mm ² | nach 28 Tagen |

Produktdetails

| | |
|----------------------------|---|
| Fußbodenheizungseignung | ja |
| Kennzeichnung nach GHS/CLP | siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt |
| Kennzeichnung nach ADR | siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt |
| EMICODE | EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS |
| GISCODE | ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm |
| Abpackung | Säcke mit 12,5 kg netto, Beutel mit 5 kg netto, gepackt zu 4 Stück |
| Lagerung | In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. |

Anwendungsberatung

Technische Hotline:
Tel.: +49 2302 664-362
Fax: +49 2302 664-373
Mail: technik@ardex.de