

BETEX TP 25

Vliesstoffe



Mechanisch verfestigter Vliesstoff aus Polypropylen-Stapelfasern [PP]

Mechanical bonded nonwoven made from Polypropylene staple fibers [PP]

Eigenschaften Properties	Prüfnorm Standard	Einheit Unit	BETEX TP 25
Dicke [2 kPa] Thickness [2 kPa]	EN ISO 9863-1	mm	3,0
Masse pro Flächeneinheit Mass per unit area	EN ISO 9864	g/m ²	250
Geotextilrobustheitsklasse Geotextile robustness class	M Geok E 2016	GRK	4

Hydraulische Eigenschaften Hydraulic properties			
Charakteristische Öffnungsweite Characteristic opening size	EN ISO 12956	mm	0,100
Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene, ohne Auflast Water permeability characteristics normal to the plane, without load	EN ISO 11058	m/s	0,069

Mechanische Eigenschaften Hydraulic properties			
Höchstzugkraft MD/CMD Maximum tensile strength MD/CMD	EN ISO 10319	kN/m	9,7/27,4
Höchstzugkraftdehnung MD/CMD Elongation at max. tensile strength MD/CMD	EN ISO 10321	%	100/60
Durchdrückwiderstand Static puncture force	EN ISO 12236	N	2.850
Dynamischer Durchschlagversuch Dynamic perforation test	EN ISO 13433	mm	9

Lieferform Delivery form			
Breite [max.] Width [max.]		m	6,50
Länge [max.] Length [max.]		m	100
Gewicht [max.] Weight [max.]		kg	185

Alle Angaben sind Richtwerte. Das Recht auf Änderung ohne Ankündigung ist vorbehalten.
All specifications are reference values. The right to alter without prior notice is reserved.