

DANO® ANSETZGIPS

Stuckgips in Profiqualität

nach DIN EN 14496 für den Trockenbau

- pulverförmiger und anmachfertiger Stuckgips
- Anwendungsbereich: Innen
- geeignet zum Ansetzen von Gipsplatten, Gipsfaserplatten und Gips-Verbundplatten als Trockenputz-Bekleidung
- besonders verarbeitungsfreundlich



Eigenschaften:

- Profiqualität nach DIN EN 14496
- besonders verarbeitungsfreundlich
- ergiebig
- gutes Haftvermögen auf mineralischen, tragfähigen Untergründen
- pulverförmig
- anmachfertig
- Anwendungsbereich: Innen

Anforderungen an den Untergrund:

DANO® ANSETZGIPS ist geeignet als Trockenputz-Bekleidung zum Ansetzen von:

- Gipsplatten (z. B. **DANO® BAU**, **DANO® BAU** imprägniert)
- Gipsfaserplatten
- Verbundplatten (z. B. **DANO® DÄMM PS**)
- Innenputzprofilen

Alle Untergründe müssen tragfähig, trocken, ausreichend fest, sauber, staub- und fettfrei, frostfrei, sowie gegen aufsteigende oder durchschlagende Feuchte geschützt sein.

Betonoberflächen müssen trocken, frei von Sinterschichten und Schalmittelrückständen sein.

Stark saugende Untergründe (z. B. Mauerwerk aus Porenbeton oder ähnliches) sind vor dem Ansetzen mit **DANO® GRUND** zur Minderung der Saugfähigkeit vorzubehandeln.

Glatte, nichtsaugende Betonflächen sind mit **DANO® KONTAKT** als Haftbrücke zu streichen.

Fliesenbeläge vorab von Trenn- und Reinigungsmitteln säubern (z. B. Aceton-Reiniger) und nach dem Ablüften mit **DANO® KONTAKT** als Haftbrücke streichen.

Bitte beachten Sie hierfür Merkblatt Nr. 1, „Baustellenbedingungen“, Bundesverband der Gipsindustrie e. V., Industriegruppe Gipsplatten und Gipsfaserplatten, Berlin.

Verarbeitung:

Mischungsverhältnis

- Für die Verarbeitung sind ausschließlich saubere Gefäße, Wasser und Werkzeuge zu verwenden.
- Sackinhalt in ca. 15 Liter klares Wasser einstreuen.
- Nach kurzer Reifezeit (ca. 3 Min.) und ohne weitere Zusätze mittels langsam laufendem Rührwerk (max. 600 U/min.) zu einer homogenen Masse anrühren.
- **DANO® ANSETZGIPS** nicht mit Fremdmaterial vermischen, um Produkt- und Materialeigenschaften nicht nachhaltig zu verändern.
- Für ausreichend Querlüftung ist zu sorgen.

DANO® ANSETZGIPS ist nur im Innenbereich zu verwenden.

- Gips-, Gipsfaser- oder Gips-Verbundplatten sind jeweils mit der Sichtseite nach unten auf eine ebene und saubere Unterlage zu legen.
- **DANO® ANSETZGIPS** in Batzen (mind. 1,5 cm dick, Ø ca. 10 cm) im Abstand von ca. 300 – 350 mm auf den Platten verteilen.
- Im Bereich der Längskanten streifenförmig in gleicher Materialstärke aufbringen.
- Gipsplatten lot- und winkeltreu an den Untergrund andrücken und mittels Richtlatte anklopfen.
- Ausführung gem. DIN 18181:2008, „Gipsplatten im Hochbau – Verarbeitung“, Abschnitt 6.1.
- Unebenheiten des Untergrundes bis 20 mm können mit Ansetzgips ausgeglichen werden.
- Größere Unebenheiten sind durch Auffüllen (z. B. Streifen aus Gipsplatten, Breite ca. 10 cm) auszugleichen.
- Streifen vorab direkt mit **DANO® ANSETZGIPS** auf das tragende Bauteil kleben.
- Das Ausrichten der Platten sollte spätestens 20 Minuten nach dem Ansetzen erfolgen.
- Gipsplatten sind dicht zu stoßen.

Z 1.001
Produktdatenblatt Seite 1

Danogips GmbH & Co. KG

Tilsiter Str. 2
41460 Neuss

Zentrale:

Tel.: 02131 71810 -0
Fax: 02131 71810 -94

E-Mail: info@danogips.de
Web: www.danogips.de

Auftragsbearbeitung:

Tel.: 02131 71810 -28
Fax: 02131 71810 -91

E-Mail: auftragsbearbeitung@danogips.de

Technische Informationen:

Tel.: 02131 71810 -88
Fax: 02131 71810 -92

E-Mail: technik@danogips.de



DANO® ANSETZGIPS

- Im Zuge der Trocknung eine Hinterlüftung durch Fuß- und Deckenfugen ermöglichen.
- Gips-Verbundplatten sollten mit 2-3 mm Fugenabstand versetzt werden und können nach dem Antrocknen mit **DANO® UNITOP PROFI** oder **DANO® SOFT** Fugenfüller verspachtelt werden.
- Während des Trocknungsvorgangs dürfen ange-setzte Gipsplatten und Gipsverbundplatten nicht bearbeitet bzw. korrigiert werden.
- Gefäße und Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Grundierung:

- Stark saugende Untergründe (z. B. Mauerwerk aus Porenbeton oder ähnliches) sind vor dem Ansetzen mit **DANO® GRUND** zur Minderung der Saugfähigkeit vorzubehandeln.
- Glatte, nichtsaugende Betonflächen sind mit **DANO® KONTAKT** als Haftbrücke zu streichen.

Hinweis:

Es ist für gute Lüftung und kurzfristige Austrocknung zu sorgen.

Die Raum- und Untergrundtemperaturen dürfen i.d.R. bei der Verarbeitung und Trocknung ca. +10° C nicht unterschreiten und ca. + 30° C nicht überschreiten.

Erhöhte Luftfeuchte und niedrige Temperaturen beeinträchtigen die Materialverarbeitung nachhaltig. Es wird empfohlen, die Ansetzarbeiten erst durchzuführen, wenn keine Längenänderungen infolge von Feuchte- und Temperaturveränderungen an den Platten auftreten können.

Etwaige Gussasphalt-, Estricharbeiten oder ähnliches sollten abgeschlossen sein.

Materialverbrauch:

Je nach Ausführung, Anzahl und Dicke der Gipsbatzen und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes

- ca. 5 kg/m²

Der exakte Materialbedarf kann baustellenbedingt abweichen und richtet sich nach Untergrundbeschaffenheit sowie notwendiger Batzenmenge.

Bereits versteifendes Material nicht mehr verwenden, die Verarbeitbarkeit lässt sich nachträglich auch durch neuerliches Mischen oder durch Wasserzugabe nicht mehr beeinflussen.

Verarbeitungszeit:

Nach dem Anmischen beträgt die Verarbeitungszeit ca. 30 bis 50 Minuten, vom Beginn des Einstreuens an gerechnet, jedoch abhängig von:

- Lufttemperatur (optimal 20° C)
- relativer Luftfeuchtigkeit (optimal 60 % r. F.)

Untergrundbeschaffenheit und Raumklima können die Verarbeitungszeit beeinflussen.

Lagerung:

- trocken, möglichst auf Lattenrost
- Lagerzeit 6 Monate ab Herstellungsdatum
- angebrochene Säcke verschlossen lagern und kurzzeitig verbrauchen

Lieferform & Materialnummer

- pulverförmig in Sackverpackung
- Verpackungsgröße: 25 kg
- EAN 4019063640401
- Material-Nr.: 1995

Transport:

- kein Gefahrgut

Brandverhalten:

- nicht brennbar A1 gem. DIN EN 14496

Sicherheitshinweise:

- Sicherheitsdatenblatt zum Download auf www.danogips.de



Z 1.001

Produktdatenblatt Seite 2

Danogips GmbH & Co. KG

Duisburger Str. 9
41460 Neuss

Zentrale:

Tel.: 02131 71810 -0
Fax: 02131 71810 -94

E-Mail: info@danogips.de
Web: www.danogips.de

Auftragsbearbeitung:

Tel.: 02131 71810 -28
Fax: 02131 71810 -91

E-Mail: auftragsbearbeitung@danogips.de

Technische Informationen:

Tel.: 02131 71810 -88
Fax: 02131 71810 -92

E-Mail: technik@danogips.de

