

Formel-Pro Geotextil Straßenbauvlies GRK3

Produkt

Formel-Pro GaLa Geotextil Straßenbauvlies GRK3 ist ein Kunstfaservlies aus 100 % Polypropylen Fasern, mechanisch vernadelt und thermisch fixiert. Geotextilien, die für Filtern und Trennen angewendet werden (nach EN 13249, 13250, 13251, 13253, 13254, 13255, 13257, 13265)

Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Masse	Rollengröße (Breite x Länge)
2253774	4333144075792	150 g/m ²	2,00 x 100 m
2253773	4333144075730	150 g/m ²	3,00 x 100 m
2253772	4333144075785	150 g/m ²	4,00 x 100 m
2253721	4333144075655	150 g/m ²	5,00 x 100 m



Anwendung

- Bau von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen EN 13249
- Anwendung im Eisenbahnbau EN 13250
- Anwendung in Erd- und Grundbau EN 13251
- Externen Erosionsschutzanlagen EN 13253
- Bau von Rückhaltebecken und Staudämmen EN 13254
- Kanalbau EN 13255
- Entsorgung fester Abfallstoffe EN 13257
- Projekten zum Einschluss flüssiger Abfallstoffe EN 13265



Eigenschaften

- Einfache Verlegung im Vergleich zu Bodenschichten.
- Verbessert Bodenstabilisierung und Tragfähigkeit.
- Verhindert das Vermischen von Bauschichten.
- Verhindert das Eindringen von Feinmaterial in grobes Material aufgrund von Wasserfluss im Boden.
- Erhält den Wasserfluss im Boden bei nur minimalem Druckverlust aufrecht.
- Sorgt für dauerhafte Entwässerung.
- Verrottungsfest und UV-Beständig (30 Tage nach Einbau abzudecken, sonst kann ein Festigkeitsabfall eintreten).

Funktionen

- Filtern
- Trennen

Lagerung

Trocken und kühl auf Holzrosten lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Formel-Pro Geotextil Straßenbauvlies GRK3

Technische Daten

			Toleranz	Geprüft nach
Rollenlänge	100	m	±2 %	
Rollenbreite	200/300/ 400/500	cm	±3 cm	
Flächengewicht	165	g/m²	-15	EN ISO 9864
Dicke [2kPa]	0,80	mm	-0,16	EN ISO 9863-1
Farbe	Weiß			
Höchstzugkraft längs (MD)	12	kN/m	-1,8	EN ISO 10319
Höchstzugkraft quer (CMD)	12	kN/m	-1,8	EN ISO 10319
Höchstzugkraftdehnung (MD)	40	%	±15	EN ISO 10319
Höchstzugkraftdehnung quer (CMD)	55	%	±20	EN ISO 10319
Stempeldurchdrückkraft	1800	N	-300	EN ISO 12236
Kegelfalltest	28	mm	+5,6	EN ISO 13433
Charakteristische Öffnungsweite	60	µm	±30	EN ISO 12956
Wasserdurchlässig senkrecht zur Ebene	0,060	m/s	-0,018	EN ISO 11058
Chemische Beständigkeit	MD	>90 %	EN 14030	
	CMD	>90 %		
Mikrobiologische Beständigkeit	MD	100 %	EN 12225	
	CMD	100%		
Verfestigungsart	mechanisch vernadeltes Stapelfaservlies, thermisch fixiert			

Beständigkeit

Abdeckung muss innerhalb 30 Tage nach Einbau erfolgen, sonst kann ein Festigkeitsabfall eintreten.

Beständig für mehr als 100 Jahre bei Anwendungen ohne Bewehrungsfunktion in natürlichen Böden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur <25° C (Assessment 325070/110701).

Formel-Pro Geotextil Straßenbauvlies GRK3

Hinweis

Die Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelsüblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.