



Produktdatenblatt

climowool DF1-h Dämmfilz hydrophobiert 040

Dämmfilz hydrophobiert, für die Wärmedämmung in Balkendecken und abgehängten Decken sowie für Kaltdachkonstruktionen. Für die Schall- und Wärmedämmung einer nicht begehbaren obersten Geschoßdecke, sowie für die energetische Modernisierung des Steildaches von außen.

Wärmedämmung, komprimierbar, wasserabweisend in zweischaligen Metalldächern.

Material

Glaswolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und EU-Richtlinie 97/69, Anmerkung Q.



CE-Schlüssel

MW EN 13162-T2-WL(P)-AFr5

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10

DI	Decke	Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren / Tragkonstruktion, abgehängte Decken	DAD dk	Dach Decke	Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt. Dämmung unter Deckungen. Keine Druckbelastbarkeit.
WH	Dach Decke Wand	Dämmung der Decke, Wand oder des Daches in Holzrahmen- und Holztafelbauweise	DZ	Decke	Innendämmung auf der Decke, vor Bewitterung geschützt, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschoßdecke

Technische Eigenschaften	Daten	Einheit	Norm
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ	0,040	W/(mK)	lt. Zulassung Z-23.15-1408
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0.0385	W/(mK)	DIN EN 13 162
Wasserdampfdiffusion/ m-Wert	~ 1		
Spezifische Wärmekapazität c	0,84	kJ/(kgK)	
Strömungswiderstand AFr	≥ 5	kPas/m ²	
Euroklasse	A1 (nicht brennbar)		DIN EN 13501-1

Maßangaben								
Dicke [mm]	60	80	100	120	140	160	180	200
Länge (Bruttomaß) [mm]	7100	5300	8500	7100	6100	5300	4700	4300
Breite (Bruttomaß) [mm]	1200							
R-Wert [m ² K/W]	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000
Anzahl Rollen/Paket [Stück]	2				1			
m ² /Rolle [m ²]	8,52	6,36	10,20	8,52	7,32	6,36	5,64	5,16
Rollen/Palette [Stück]	24							
m ² /Palette [m ²]	408,96	305,28	244,80	204,48	175,68	152,64	135,36	123,84

Hinweise

Weitere Dicken auf Anfrage.

Zu berücksichtigen ist die Dickentoleranz nach DIN EN 13162 (T2) von - 5% oder - 5 mm^a bis + 15% oder + 15 mm^b.

^a Der größere numerische Wert ist maßgebend.

^b Der kleinere numerische Wert ist maßgebend.

Stand: April 2016

Das vorliegende Produktdatenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des Produktes und verliert bei einer Neufassung seine Gültigkeit. Fragen Sie uns im Zweifelsfalle, ob Ihnen die jeweils neueste Fassung, kenntlich am Ausgabestand, vorliegt. Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung. Verfügbarkeit vorbehaltlich des aktuellen Produktprogramms.