

maxit coll FG – Fliesengrund Grundierung

Produktbeschreibung

Dispersionsgrundierung auf Acrylbasis für saugende Untergründe. Dient der Regulierung des Saugverhaltens des Untergrundes und verhindert somit einen zu schnellen Wasserentzug aus Dünnbettmörteln und Spachtelmassen.

Materialeigenschaften

- Für innen und außen geeignet
- Auf Wand und Boden
- Für saugende und leicht sandende Untergründe
- Lösemittelfreie Dispersionsgrundierung
- Einkomponentig
- Haftvermittelnd
- Schützt vor zu schnellem Wasserentzug
- Nach Durchtrocknung frostbeständig

Technische Daten

Verbrauch	100 – 200 ml / m ² , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Trocknungszeit	ca. 1 Std. bei 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
Verarbeitungstemperatur	>+ 5°C bis + 30°C
Temperaturbeständigkeit nach Trocknung	ca. – 20 °C bis 80°C
Mischungsverhältnis	gebrauchsfertig und 1:1 verdünnbar
Farbe	blau

Untergrund

Saugende mineralische Untergründe wie:

- Zement- und Kalkzementputze
- Gipsputze, Gipskarton und Gipsfaserplatten, Zement-Anhydrit – und Calciumsulfatfließestriche
- Beton, Mauerwerk aus Kalksandsteinen, Ziegeln und Porenbeton

Der Untergrund muss trocken, ausreichend fest, tragfähig, sauber, formbeständig und frei von Rissen sein.

Minderfeste Oberflächenbereiche, Trennschichten (z.B. Öl, Fett, Farreste, u.ä.), Zementschlämme sind ggf. mechanisch zu entfernen.

Vor dem Auftragen von maxit coll FG – Fliesengrund sind die Untergründe auf ihre Restfeuchte zu kontrollieren.

Anwendung

maxit coll FG – Fliesengrund dient zur Untergrundvorbereitung vor:

- der Verklebung keramischer Fliesen und Platten
- Ausgleichsarbeiten sowie Egalisierungsarbeiten auf saugenden mineralischen Untergründen, wie Zementestrich, Betondecken, usw.
- dem Aufbringen von Abdichtungen im Verbund mit keramischen Belägen auf saugenden Untergründen (auf nicht saugenden Untergründen maxit coll SpG Spezialgrundierung verwenden).

Franken maxit GmbH & CO.

Azendorf 63

D-95359 Kasendorf

Telefon +49 (0) 9220-18-0

Telefax +49 (0) 9220-18-200

www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH

Brandensteiner Weg 1

D-07387 Kröpka

Telefon +49 (0) 3647-433-0

Telefax +49 (0) 3647-433-380

www.maxit-kroelpa.de

Zementestriche: max. 2,0 Gew.%
Anhydrit – und Calciumsulfatfließestriche:
max. 0,5 Gew. %
Anhydritheizestriche: max. 0,3 Gew. %
Gipsgebundene Untergründe:
max. 1,0 Gew. %
Zement – und Kalkzementputze: lufttrocken

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren oder schütteln!
maxit coll FG – Fliesengrund wird mittels
Lammfellrolle, Quast, Airless – Spritzgerät
o.ä. auf den vorbereiteten Untergrund
gleichmäßig und ohne Pfützenbildung
aufgetragen.

Lieferform

2,5 Liter Eimer
5 Liter Eimer
10 Liter Eimer (40 Eimer / Pal.)
200 Liter Fass

Lagerung

Trocken, kühl und frostfrei in original
verschlossenen Gebinden mindestens
12 Monate lagerfähig.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren
derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen.
Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher
Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer
Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen
und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich
verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder
der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann
hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte
sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom
Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.
Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle
früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Franken maxit GmbH & CO.

Azendorf 63

D-95359 Kasendorf

Telefon +49 (0) 9220-18-0

Telefax +49 (0) 9220-18-200

www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH

Brandensteiner Weg 1

D-07387 Krölp

Telefon +49 (0) 3647-433-0

Telefax +49 (0) 3647-433-380

www.maxit-kroelpa.de