

maxit ip artista

Modellierputz

Produktbeschreibung

maxit ip artista ist ein wasserabweisender mineralischer Oberputz für außen und innen. Er wird in weiß, marmorweiß und in einer umfangreichen Farbpalette gemäß maxit Farbtonkarte geliefert.
Farbtonzuschläge beachten.

Körnungen: ca. 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm.

Anwendung

Im Außen- und Innenbereich zur freien Gestaltung von Flächen mit eigenem Charakter von ruhig bis betont lebhaft.

Untergrund

Alle gesunden und tragfähigen Unterputze im Innen- und Außenbereich. Voranstrich mit maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund wird empfohlen. Der Untergrund muss trocken, sauber, staubfrei und ausreichend abgebunden sein.

Verarbeitung

Der Antrag erfolgt von Hand oder mit Putzmaschinen und Mischpumpen. Besonders geeignet sind Maschinen mit steuerbarer Fördermenge. maxit ip artista wird danach verzogen, mit Traufel, Kelle oder Spachtel strukturiert und bei Bedarf verwaschen. Es besteht auch die Möglichkeit, den Mörtel auf Kornstärke zu verziehen und mit der Moosgummischeibe zu strukturieren. In den Körnungen 1,5 und 2 mm kann maxit ip artista auch als Sprengelputz eingesetzt werden. Hierzu wird er plan und nesterfrei verzogen und anschließend in den frischen Putz gesprengelt. Immer im Schatten hinter der Sonne her arbeiten oder mit Planen beschatten. Frischen Putz vor zu schneller Austrocknung durch Sonneneinstrahlung und/oder Wind schützen. Maxit ip artista nach Trocknung mit maxit Anstrichsystem im Putzfarbton überstreichen.

Besonders zu beachten

Nicht unter +5 °C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten. In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung oder Objektbesonderheiten Beratung anfordern. Keine Fremdstoffe beimischen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der DIN V 18550/ EN 998-1 und die DIN 18350 VOB/C.

Franken maxit GmbH & CO.

Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon +49 (0) 9220-18-0
Telefax +49 (0) 9220-18-200
www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH

Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon +49 (0) 3647-433-0
Telefax +49 (0) 3647-433-380
www.maxit-kroelpa.de

Lagerung

Trocken auf Paletten mindestens 6 Monate lagerfähig. Herstelldatum siehe Seitenauflindruck.

Lieferform

In Papiersäcken à 30 kg auf Paletten à 42 Sack = 1,260 t.

Technische Daten

Materialverbrauch	Bei Auftrag in Kornstärke: Korn 1,0 mm = ca. 2,3 kg/m ² Korn 1,5 mm = ca. 2,8 kg/m ² Korn 2 mm = ca. 3,3 kg/m ² Korn 3 mm = ca. 4,0 kg/m ² Korn 4 mm = ca. 6,2 kg/m ²
Verarbeitungstemperatur	Nicht verarbeiten bei Luft- und/oder Objekttemperaturen unter 5 °C und über 30 °C sowie bei zu erwartenden Nachtfrösten
Anwendung außen	Ja
Anwendung innen	Ja
Haftzugfestigkeit	>= 0,08 N/ mm ²
Wasseraufnahme	W 2
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu < 20$
Brandverhalten	A 1, nicht brennbar
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	<=20
Druckfestigkeit (Klasse)	P I DIN V 18550 CS II EN 998-1
Wasserbedarf	ca. 8 l je 30 kg Sack

Sicherheitshinweis

Mörtel reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Dokumente

[Sicherheitsdatenblatt](#), [CE-Declaration](#)

Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.