

maxit ip Weisskalkhydrat

Produktbeschreibung

Weisskalkhydrat CL 80-S , nach DIN EN 459-1 (gelöschter Kalk - $\text{Ca}(\text{OH})_2$)

Chem. Analyse

CaO + MgO	ca. 88,50%
davon MgO	ca. 2,20 %
SiO ₂	ca. 5,65 %
Fe ₂ O ₃	ca. 0,45 %
Al ₂ O ₃	ca. 1,40 %
SO ₃	ca. 0,15 %

Bezogen auf den Anlieferungszustand

Glühverlust ca. 22,0 %

Kristallwasser ca. 19,5 %

Physikal. Eigenschaften

Schüttdichte nach Böhme ca. 0,40 kg/dm³

Siebrückstand bei 0,09 mm < 2,0 %

Lagerung

Trocken und geschützt; 9 Monate lagerfähig.

Lieferform

in Papiersäcken à 25 kg, 42 Sack/Pal.

Umweltrelevante Hinweise

Gebinde restlos entleeren und dem Recyclingsystem zuführen.

Sicherheitshinweis

Material reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Franken maxit GmbH & CO.
Azendorf 63

D-95359 Kasendorf

Telefon +49 (0) 9220-18-0

Telefax +49 (0) 9220-18-200

www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH

Brandensteiner Weg 1

D-07387 Krölpa

Telefon +49 (0) 3647-433-0

Telefax +49 (0) 3647-433-380

www.maxit-kroelpa.de