

maxit spectra A

Scheiben/Kratzputzstruktur = K,
Münchener Rauputz/Rillenputz = R

Produktbeschreibung

maxit spectra A Kunstharsputz ist ein hochwertiger, lösungsmittelfreier Edelputz auf Kunstharsbasis für Außen. Er ist wasserdampfdurchlässig und wasserabweisend. Wahlweise in Scheibenputz/Kratzputzstruktur = K oder Münchener Rauputz/Rillenputz = R; Weiß oder nach Farbtonkarten.

Anwendung

maxit spectra A wird als hochwertiger, stoßfester und wasserdampfdurchlässiger Oberputz verwendet. Bei stark saugenden Untergründen ist ein Voranstrich mit maxit prim 1050 Edelputz-Aufbrennsperre oder maxit prim 1030 Universal-Grundierung, bei glatten Untergründen mit maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund oder maxit prim 1040 Grundierfarbe weiß erforderlich.

Untergrund

Auf allen tragfähigen, mineralischen Unterputzen, Armierungs- und Renovationsputzen. Für den Außenbereich.

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, fest sowie frei von Staub und losen Teilen, bzw. Trennmitteln sein. Die Objekt- und Umgebungstemperatur darf bei der Verarbeitung nicht unter +5 °C und über +30 °C liegen. Den gebrauchsfertigen maxit spectra A Kunstharsputz gut aufrühren, mit einem Edelstahlglätter in Kornstärke aufziehen und nach Wunsch mit einem Kunststoffglätter strukturieren. Bindet nach ca. 20 min. ab. In dieser Zeit den aufgezogenen Putz strukturieren. Bei Bedarf mit max. 1 % sauberem Wasser auf Verarbeitungskonsistenz verdünnen. In Zweifelsfällen in Bezug auf Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten Beratung anfordern! Im Übrigen gelten die Bestimmungen der aktuellen Normen. Für den Temperaturbereich von +1 °C bis +12 °C empfehlen wir unsere maxit cool Produkte!

Materialverbrauch

Für Scheiben-/Kratzputzstruktur = K und Reibe-/Rillenputzstruktur = R

Korn	Verbrauch (K) kg/m²	Verbrauch (R) kg/m²
1,0 mm	ca. 2,40	-
1,5 mm	ca. 2,90	-
2,0 mm	ca. 3,50	ca. 3,50
3,0 mm	ca. 4,50	ca. 4,50
4,0 mm*	ca. 5,50	-

* = auf Anfrage

Exakte Verbrauchsmengen sind durch Anlegen von Probeflächen zu ermitteln!

Praktischer Hinweis

Mit dauerhaftem Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall durch spezielle Rezeptur mit Langzeit-Depotwirkung. Dieses Produkt stets sicher verwenden. Produktinformationen vor Gebrauch beachten.

Besonders zu beachten

Nicht mit andersartigen Materialien mischen. Vor der Verarbeitung Material gut aufrühren. Angrenzende Bauteile gut abdecken, bzw. gegen Spritzer schützen. Ausschließlich nass in nass arbeiten. Werkzeuge nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen. Die Gebinde sind restlos zu entleeren und dem Recycling zuzuführen. Höher viskose und feste Reste ausspachteln. Abfallentsorgung nach den behördlichen Vorschriften.

Qualität

Der Einsatz bewährter und fortlaufend kontrollierter Rohstoffe garantiert gleichbleibend gute Qualität. Modernste Fertigungsanlagen sorgen für konstante Produkteigenschaften.

Lagerung

Vor Frost schützen. In original verschlossenen Gebinden mindestens 12 Monate lagerfähig.

Technische Daten

Verpackung	In Eimern a 25 Kg, auf Paletten a 24 Eimer = 600 kg.
Minimale Schichtdicke	Entsprechend der Kornstärke des gewählten Strukturmörs
Maximale Schichtdicke	Entsprechend der Kornstärke des gewählten Strukturmörs
Empfohlene Schichtdicke	Entsprechend der Kornstärke des gewählten Strukturmörs
Anwendung außen	Ja
Anwendung innen	Nein
Verdünnung	max. 1 %
Fasern	Nein
Wasserdicht	Nein
Winterrezeptur	Nein

Sicherheitshinweis

WGK: 1VbF : entfällt; GISCODE: M-DF 01
maxit spectra A ist aufgrund uns vorliegender
Daten kein gefährlicher Stoff im Sinne der EG-
Richtlinien. Jedoch sind beim Umgang die
üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Darf
nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets
Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Dokumente

[Sicherheitsdatenblatt](#)

Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf
unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und
Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der
Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und
Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen
Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine
Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung
bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet
werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende
Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets
in eigener Verantwortung zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle
früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Franken maxit GmbH & CO.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon +49 (0) 9220-18-0
Telefax +49 (0) 9220-18-200
www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon +49 (0) 3647-433-0
Telefax +49 (0) 3647-433-380
www.maxit-kroelpa.de