

maxit Superbinder

Produktbeschreibung

maxit Superbinder ist ein gebrauchsfertiges Bindemittelgemisch aus Kalk und Zement.

Anwendung

maxit Superbinder kann mit weiteren Zementzusatz und mit guten Mauersanden zu Putz- und Mauermörtel angemischt werden.

Verarbeitung

Durch Zugabe von Kalk, Portland- oder Hochofen-Zement kann eine Güteverbesserung erreicht werden. Andere Bindemittel dürfen nicht beigemischt werden.

Je nach Einsatz gelten folgende Mischungsverhältnisse in RT (Raumteile/Volumen):

Mauermörtel

MG I: 1 RT Binder: 4 RT Sand

MG II: 1 RT Binder: 3 RT Sand

Außenputze

P II: 1 RT Binder: 3 RT Sand

Innenputz

1 RT Binder: 4-5 RT Sand

Für die gewünschte Konsistenz ist die entsprechende Wassermenge zuzugeben.

Der fertige Mörtel ist maximal 3 Stunden verarbeitungsfähig!

Bitte beachten Sie die für den jeweiligen Einsatz erforderliche Mörtelgruppe; MG IIa kann nur durch zusätzliche Zementzugabe hergestellt werden.

Lagerung

Trocken und geschützt; 9 Monate lagerfähig.

Lieferform

In Papiersäcken à 25 kg, 42 Sack/Pal.

Umweltrelevante Hinweise

Gebinde restlos entleeren und dem Recyclingsystem zuführen.

Sicherheitshinweis

Mörtel reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.