

maxit ton 904

Feinbeton

Produktbeschreibung

maxit ton 904 ist eine werksgemischter Trockenfertigbeton C25/30 mit einer Körnung von 0-5mm. Als Sackware vielseitig einsetzbar im Rohbau, Ausbau, Sanierung sowie Garten- und Landschaftsbau.

Anwendung

maxit ton 904 Trockenfeinbeton ist geeignet für alle Betonarbeiten am Bau. Ideal im Hoch- und Industriebau für filigrane Betonarbeiten, zum Ausgießen von Aussparungen, Reparaturen an Betonflächen und als Ausgleichsbeton für unebene Flächen. Geeignet im Garten- und Landschaftsbau zum Versetzen von Treppen, Stützwänden, zum Einbetonieren von Geräten (Wäschespinnne, Schaukeln, Palisaden). Für alle kleineren Betonarbeiten für Profis und Heimwerker.

Nachbehandlung

nach DIN 1045-2 / EN 206

Lagerung

Trocken, vor Frost geschützt 9 Monate lagerfähig.

Lieferform

In Papiersäcken à 30 kg auf Paletten à 42 Sack
= 1,2 t.

Technische Daten

Druckfestigkeitsklasse	C25/30 nach EN 206-1, DIN 1045-2
Wasserbedarf	4 l/40 kg Sack
Expositionsklassen	XC4, XF1, XA1
Konsistenz	F1, F2, F3
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	> 30 N/mm ²
Verarbeitungstemperatur	+5°C
Vollbelastbar	28 Tagen
Ergiebigkeit	22l/40 kg Sack
Außenanwendung	Ja
Innenanwendung	Ja
Bindemittel	Zement
Ergiebigkeit	560 l/to
Fasern	Nein
Winterrezeptur	Nein
Frostbeständigkeit	Ja

Sicherheitshinweise

Beton reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. Weitere Informationen im Sicherheitsdatenblatt.

Dokumente

[Sicherheitsdatenblatt](#)

Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.
Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Franken maxit GmbH & CO.

Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon +49-9220-18-0
Telefax +49-9220-18-200
www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH

Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon +49 (0) 3647-433-0
Telefax +49 (0) 3647-433-380
www.maxit-kroelpa.de