

Ampatop® Aero (plus)

Unterdeck- / Unterspannbahn UDB-B / USB-A
und Fassadenbahn



- Schlagregendicht
- Diffusionsoffen und dennoch winddicht
- Aufgedruckte Schneidhilfe
- Ampatop® Aero plus:
beidseitig integrierte Tapes

Technische Daten		Wert	Norm
s _D -Wert		0,04m	EN 1931
Gewicht		145 g/m ²	EN 1849-2
Reißfestigkeit	längs quer	240 N/5 cm 180 N/5 cm	EN 12 311-1
Dehnung	längs quer	65 % 40 %	EN 12 311-1
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	längs quer	145 N 185 N	EN 12 310-1
Brandverhalten		E	EN 13 501-1
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1	EN 1928
Widerstand gegen Luftdurchgang		0,01 m ³ / (h × m ²)	EN 12114
Schlagregendichtheit		bestanden	TU Berlin
Geradheit		< 30 mm / 10 m	EN 1848-2
Maßhaltigkeit		-2 %	EN 1107-2
Überlappungsbreite		10 cm	
Kaltbiegeverhalten		-20 °C	EN 1109
Temperaturbeständigkeit		-40 bis +80 °C	
Freibewitterungszeit		3 Monate	
Mindestdachneigung		10°	
Gefährliche Stoffe		keine	

10

Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

Bei Ampack gehört Sicherheit zum System. Nicht nur der Materialersatz, auch die Ein- und Ausbaurkosten sowie Folgeschäden sind gedeckt.

CE
EN 13859-1

ISO 9001:2008
Swiss Research



UDB-B / USB-A

Lieferformen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115533821	Ampatop® Aero	1,5 m × 50 m = 75 m ²	24 Rollen = 1.800 m ²
7640115534798	Ampatop® Aero plus beidseitig integrierte Tapes	1,5 m × 50 m = 75 m ²	24 Rollen = 1.800 m ²
7640115535542	Ampatop® Aero	3,0 m × 50 m = 150 m ²	24 Rollen = 3.600 m ²
7640115535566	Ampatop® Aero plus beidseitig integrierte Tapes	3,0 m × 50 m = 150 m ²	24 Rollen = 3.600 m ²

1 Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband

Ampatop® Protecta / Aero
Unterdeck-/
Unterspannbahnen

Ampatex® Solero
Schalungsbahn

4 Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband

2 Ampacoll® XT 60
Acrylklebeband

3 Ampacoll® Superfix
Flüssigklebstoff

Ampatop® Aero
Fassadenbahn



Ampacoll® BK 535:
Butylkautschukband



Ampacoll® XT 60:
Acrylklebeband



Ampacoll® Superfix:
Flüssigklebstoff



Ampacoll® ND.Band:
Nageldichtband

Verarbeitungstipps

Ampatop® Aero (plus) parallel zur Traufe auf vorhandene Tragkonstruktion oder Schalung mit 10 cm Überlappung verlegen und im Überlappungsbereich verdeckt nageln (Breitkopfnägeln) oder klammern. Überlappungen mit **Ampacoll® XT 60 mm** oder den integrierten Tapes regensicher und winddicht verkleben. Klebestelle gründlich anreiben. Querstöße ebenfalls 10 cm überlappen

und mit **Ampacoll® Superfix** oder **Ampacoll® XT 60 mm** verkleben. Konterlatten mit Nageldichtungen **Ampacoll® ND** oder mit Nageldichtungsband **Ampacoll® ND.Band/ND Duo** montieren. Anschlüsse an Einlaufbleche und Aufbordungen an Kamine, Dachfenster und andere Einbauten usw. sind dauerhaft mit **Ampacoll® Superfix** zu verkleben und gegebenenfalls mechanisch zu sichern.

Durchdringungen wie Lüftungskamine, Dunstrohre usw. sind mit Butylkautschukband **Ampacoll® BK 535** abzudichten. Poröse, staubige und vliesartige Untergründe sind beim Einsatz von **Ampacoll® BK** Butylbänder mit **Ampacoll® Connecto** vorzubehandeln.



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix




Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.eu



Fragen zur Anwendungstechnik
Tel.: +41 (0)71 858 38 00
Fax: +41 (0)71 858 38 37

Vertrieb durch den Fachhandel



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.eu © Ampack AG, Rorschach, 02. 2015

www.ampack.eu

Ampack Schweiz: 071 858 38 00

Ampack Österreich: 05523 53433

Ampack Deutschland: 07621 1610264

Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54

Ampack Italien: 0471 053 475

