

Produktdatenblatt

EMAILLIT[®] BV-schnell

Seite 1 von 2

Vertreiber VEDAG GmbH mit Produktionsstätte in: Geisfelder Straße 85 -91, D-96050 Bamberg
Zertifizierung der VEDAG GmbH: nach EN ISO 9001 seit 1995

Produkt **EMAILLIT[®] BV-schnell** ist ein schnelltrocknender kaltverarbeitbarer hochwertiger lösemittelhaltiger Kaltbitumen-Voranstrich entsprechend DIN 18195-2 und DIN 18531-2. Er wird aus ausgewählten Bitumensorten und speziellen Kohlenwasserstoffgemischen als Lösemittel hergestellt und ist dadurch schnelltrocknend.

Produktvorteile

- streich-, roll- und spritzfähig
- auch für feuchten Untergrund geeignet
- schnelltrocknend

Anwendungsbereich **EMAILLIT[®] BV-schnell** wird gemäß DIN 18195, DIN 18531 oder den „Technischen Regeln für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen, abc der Bitumenbahnen“ des vdd e.V. als Haftgrund für heiß- oder kaltverarbeitbare Verklebungen bei Dachschichtenaufbauten und Bauwerksabdichtungen in Neubau und Sanierung eingesetzt.

Verarbeitung Der Untergrund muss fest, sauber, frostfrei und oberflächentrocken sein. Öle und Fette sowie lose Bestandteile sind zu entfernen. Fehlstellen müssen ausgebessert werden. Geputzte Flächen wegen besserer Haftung nicht glätten, sondern abreiben.

EMAILLIT[®] BV-schnell ist vor der Verarbeitung gut aufzurühren. Er wird auf die Bauwerksfläche voll- oder teilflächig mit der Bürste, der Malerrolle oder durch Spritzen aufgebracht.

Das Aufbringen der Folgeschichten darf erst nach vollständiger Durchtrocknung des Voranstrichs erfolgen.

Nach Gebrauch sind angebrochene Gebinde sorgfältig zu schließen.

Hinweise zur Verarbeitung Die Verarbeitung darf nur im Freien erfolgen. Die Vorgaben der BG Bau, Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, für den Umgang mit lösemittelhaltigen Anstrichen sind einzuhalten, insbesondere sind Maßnahmen gegen Explosions- und/oder Brandgefahr notwendig.

Lagerungshinweise **EMAILLIT[®] BV-schnell** ist kühl, trocken und feuersicher zu lagern. In einwandfreiem Gebinde originalverschlossen mindestens 12 Monate haltbar.

Entsorgungshinweis **Interseroh-Nr. 31856.** Für Recycling sind die Gebinde restlos zu entleeren und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.

Produktdatenblatt

EMAILLIT® BV-schnell

Seite 2 von 2

Sicherheits- und Gefahren- hinweise Grenzwert VOC-Verordnung 500 g / L
 max. Gehalt VOC / EMAILLIT® BV-schnell 495 g / L

GISCODE: BBP 50

Wassergefährdungsklasse 2Ein Sicherheitsdatenblatt steht unter www.vedag.de zur Verfügung.**Technische Daten**

Viskosität STV 4 mm/25 °C	≤ 10 s
Trockenzeit	sehr schnell trocknend, abhängig von der Auftragsmenge und den Witterungsverhältnissen; Richtzeit: ca. 1,5 Stunden bei 20 °C / 60% relative Luftfeuchtigkeit
Verbrauch: Beton, Mauerwerk Metall	0,3 l/m ² 0,2 l/m ² Abhängig vom Untergrund z. B.: Rauhigkeit
Lieferform	Gebinde á 28 / 10 Liter Spraydose 600 ml

Die Zahlenwerte sind Nominalwerte, die statistischen Schwankungen unterliegen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt. ti-emaillit_bv_schnell_r011