



Produktdatenblatt DIN SPEC 20000-201 / DIN SPEC 20000-202

VEDATECT® PYE PV 200 S5 blank **BLUE SPEED**[®]

Seite 1 von 2

Hersteller	VEDAG GmbH mit Produktionsstätte in: Geisfelder Straße 85 -91, D-96050 Bamberg									
	Zertifizierung der VEDAG GmbH: nach DIN EN ISO 9001 seit 1995									
Produkt	VEDATECT® PYE PV 200 S5 blank ist eine Elastomerbitumen-Schweißbahn für mehrlagige Dachabdichtungen oder Bauwerksabdichtungen gemäß DIN EN 13707, DIN EN 13969, DIN SPEC 20000-201 und DIN SPEC 20000-202.									
Produkt- aufbau	<table border="1"> <tr> <td>Oberseite</td><td>blank, mineralisch fein abgestreut mit bestreuungsfreiem Längsrandstreifen</td></tr> <tr> <td>Deckschichten</td><td>Elastomerbitumen</td></tr> <tr> <td>Einlage</td><td>Polyestervlies 250 g/m²</td></tr> <tr> <td>Unterseite</td><td>abschmelzbare Folie</td></tr> </table>		Oberseite	blank, mineralisch fein abgestreut mit bestreuungsfreiem Längsrandstreifen	Deckschichten	Elastomerbitumen	Einlage	Polyestervlies 250 g/m ²	Unterseite	abschmelzbare Folie
Oberseite	blank, mineralisch fein abgestreut mit bestreuungsfreiem Längsrandstreifen									
Deckschichten	Elastomerbitumen									
Einlage	Polyestervlies 250 g/m ²									
Unterseite	abschmelzbare Folie									
Produkt- vorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Eigenschaftsklasse E1 DIN 18531-2 und DIN SPEC 20000-201 • Produkttyp T DIN EN 13969 • schnelle und sichere Verschweißbarkeit durch neuartige BlueSpeed-Technologie, energie- und zeitsparend • hohe Rissüberbrückungsfähigkeit und Perforationsfestigkeit • dauerhafte Flexibilität • hohe Alterungsbeständigkeit 									
Anwendungs- bereich	VEDATECT® PYE PV 200 S5 blank wird eingesetzt in VEDAG-Abdichtungslösungen als <ul style="list-style-type: none"> • untere Lage einer Dachabdichtung in Anwendungskategorie K1 und K2 nach DIN 18531 bei allen Dachneigungen • obere Lage einer Dachabdichtung mit schwerem Oberflächenschutz (Kies oder Plattenbelag) in Anwendungskategorie K1 und K2 nach DIN 18531 bis 3° Dachneigung • Lage einer Bauwerksabdichtung nach DIN 18195 (DIN EN 13969, Typ T) • Unterdeckbahn für Dachdeckungen (DIN EN 13859-1, Klasse W1) • Unterdeckbahn für Wände (DIN EN 13859-2, Klasse W1) 									
Verlegeart	VEDATECT® PYE PV 200 S5 blank wird je nach Anforderung an die Funktionsschicht mit mindestens 8 cm Längs- und Quernahtüberdeckung mit Quernahtversatz mit dem Propangasbrenner teil- oder vollflächig auf den vorbereiteten Untergrund aufgeschweißt. Sie kann auf geeignetem Untergrund auch lose verlegt und verdeckt mechanisch fixiert werden, in diesem Fall sind nur die mindestens 8 cm Längs- und Quernahtüberdeckungen vollflächig zu verschweißen.									
Lagerungs- hinweise	VEDATECT® PYE PV 200 S5 blank ist stehend und vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Hitze geschützt zu lagern. In der kalten Jahreszeit sind die Rollen erst unmittelbar vor der Verarbeitung aus dem frostgeschützten Zwischenlager zur Einbaustelle zu schaffen.									



Produktdatenblatt DIN SPEC 20000-201 / DIN SPEC 20000-202

VEDATECT® PYE PV 200 S5 blank *BLUESPEED*®

Seite 2 von 2

Entsorgungs- hinweis	Polymerbitumen- und Bitumenbahnen sowie Baustellenabfälle (Europäischer Abfallkatalog EWC-Nummer 17 03 02 „Bitumengemische“) können umweltunbedenklich der thermischen Verwertung zugeführt werden.
Sicherheits- hinweise	Ein Sicherheitsdatenblatt steht unter www.vedag.de zur Verfügung. Bitumen- und Polymerbitumenbahnen ist kein Giscode zugeordnet.
Zusätzliche Verbraucher- hinweise	Die Vorschriften der Berufsgenossenschaften über den Umgang mit offener Flamme bei der Verarbeitung sind zu beachten. Eine Leistungserklärung (DoP) auf Basis der Bauproduktenverordnung (BauPVO) steht unter www.vedag.de zur Verfügung. Folgende Empfehlungen erleichtern die Verarbeitung und verbessern das Ergebnis: <ul style="list-style-type: none"> Der Einsatz eines Wickelkerns beim vollflächigen Aufschweißen. Die Anordnung eines Eckenschrägschnitts bei T-Stößen.

Technische Daten (Entsprechend der Anforderungen in DIN SPEC 20000-201 und DIN SPEC 20000-202)

Eigenschaft nach DIN EN 13707 / DIN EN 13969	Prüfverfahren	Einheit	Produktleistung
Sichtbare Mängel	DIN EN 1850-1	-	keine Mängel
Länge	DIN EN 1848-1	m	≥ 5,0
Breite	DIN EN 1848-1	m	≥ 1,0
Geradheit	DIN EN 1848-1	mm / 10 m	≤ 20 erfüllt
Dicke	DIN EN 1849-1	mm	≥ 5,0
Wasserdichtheit	DIN EN 1928 Verfahren B	kPa	≥ 200 (24 Stunden)
Verhalten bei einem Brand von außen	DIN CEN/TS 1187 / DIN EN 13501-5	-	B _{roof} (t1) *
Brandverhalten	DIN EN ISO 11925-2 / DIN EN 13501-1	-	Klasse E
Wasserdampfdurchlässigkeit	DIN EN 1931	-	μ = 20.000
Zugverhalten: maximale Zugkraft	längs/quer	DIN EN 12311-1	N / 50 mm
Zugverhalten: Dehnung	längs/quer	DIN EN 12311-1	%
Kaltbiegeverhalten		DIN EN 1109	°C
Wärmestandfestigkeit		DIN EN 1110	°C

Die angegebenen technischen Werte werden zum Zeitpunkt der Herstellung ermittelt und können Schwankungen unterliegen, die jedoch die technisch einwandfreie Funktion des Produktes nicht beeinträchtigen. Unter der technisch einwandfreien Funktion ist ausschließlich die Wasserdichtheit des Produktes zu verstehen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt. Im Übrigen gelten unsere jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen Inland.

ti-dinspec_vedetect_pye_pv200_s5_blank_r011

* = im System geprüft

Nationale Bezeichnung und Kurzzeichen:

Für den Einsatz in Dachabdichtungen nach DIN 18531
DO/E1 PYE-PV 200 S5 gemäß DIN SPEC 20000-201

Für den Einsatz in Bauwerksabdichtungen nach DIN 18195
BA PYE-PV 200 S5 gemäß DIN SPEC 20000-202