



# HASIT 980

## Vormauermörtel

**Anwendungsbereiche:** Zur Herstellung von ein- oder zweischaligem Sicht- bzw. Verblendmauerwerk mit anschließendem Fugenlattstrich.

**Materialbasis:**

- Zement
- Märker-Trasskalk (aus dem Nördlinger Ries)
- Hochwertiger Kalkbrechsand
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften
- mineralisch

**Eigenschaften:**

- Gute maschinelle Verarbeitung
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Hohe Ergiebigkeit
- Gute Kellengängigkeit
- Schlagregensicher

**Verarbeitung:**



**Verarbeitungsbedingungen:** Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung und nachträglicher Durchfeuchtung schützen.

**Untergrund-Vorbehandlung:** Gefrorene Mauersteine dürfen nicht verarbeitet werden.  
Trockene, stark saugende Ziegel sind vor dem Vermauern zu nässen.

**Zubereitung:** Einen Sack im Durchlaufmischer, Freifall oder Zwangsmischer zwei Minuten mischen.  
Beim Mischen mit Freifallmischer wird zuerst das Anmachwasser und dann der Trockenmörtel in die Mischmaschine gegeben.

**Verarbeitung:** Der Auftrag des Mörtels erfolgt mit einer sauberen Kelle oder mit einem geeigneten Mörtelschlitten.  
Der dabei ausquellende Mörtel muss mit der Kelle sofort abgezogen werden, damit die Verschmutzung der Mauersteine vermieden wird.  
Die Sichtsteine werden mit Doppelspatz in den Lager- und Stossfugen gesetzt.  
Nach dem Vermauern ist die Fuge mit einem geeigneten Werkzeug zu bearbeiten.  
Mauermörtel werden am effizientesten mit der Mauermörtel-Mischstation angemischt.  
Angerührter Mauermörtel wird mit dem Krankübel auf die Arbeitsfläche gehoben und in den Mörtelkasten gefüllt.  
Wird der Mörtel maschinell aufgetragen ist auf die Verarbeitungskonsistenz zu achten.  
Nicht mit anderen Materialien vermischen.  
Frischmörtel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten.

**Besonders zu beachten:** Eine Farbtonsicherheit kann auf Grund der natürlichen Rohstoffe und der unterschiedlichen Produktionsstätten nicht gewährleistet werden. Bei Nachlieferungen ist der Farnton vor dem Einbau zu überprüfen.

**Qualitätssicherung:** Das Produkt wird im eigenen Labor sowie durch den Bayerischen Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein - BAYBÜV - e.V. fortlaufend überwacht.

**Lagerung:** Trocken und kühl auf Holzrosten lagern. Vor Feuchtigkeit schützen  
Lagerfähigkeit: mind. 6 Monate. Chromatarm gemäß Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei 20°C, 65% r.F.. Bei Lagerung über 3 Monate kann die beschleunigende Wirkung und die Geschwindigkeit der Festigkeitsentwicklung nachlassen. Herstell datum siehe Verpackungsaufdruck.

**Gefahrenhinweise:** Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

### Technische Daten:

Art.-Nr.	006829	006830
Verpackungsart	(U)	(M)
Menge pro Einheit	30 kg/EH	1.000 kg/EH
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.	



## HASIT 980

Vormauermörtel

### Technische Daten:

Art.-Nr.	006829	006830
Körnung	0- 3,0 mm	
Literergiebigkeit	ca. 19,0 ltr./EH	ca. 630,0 ltr./EH
Ergiebigkeit		ca. 630,0 ltr./EH
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.	
Druckfestigkeit (28 Tage)	$\geq 7,5 \text{ N/mm}^2$	
Brandverhalten	A1 (DIN4102)	
MG (EN 998-2)	M 5	
MG (DIN 1053)	MG IIa	



### Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.  
Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (20°C/65% r.L.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.

Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.