



# HASIT QUADROLINE-PU

## Montagequader, 198 x 198 mm

**Anwendungsbereiche:** PU-Hartschaum als Druckunterlage für Auflagepfetten bei Vordächern, Sonnenstoren, Markiesen und Konsolenhalter. Bei verputzten Wärmedämm-Verbundsystemen mit EPS, Mineralwolle oder Kork. Als Druckunterlage für hohe Drucklasten.

Element ist beschränkt UV-beständig und braucht in der Regel während der Bauzeit keine Schutzabdeckung. Kann mit HASIT Putzen ohne Voranstrich beschichtet werden.

**Materialbasis:** • Polyurethan-Klebstoff (1-komponentig).

**Eigenschaften:** • Dauerhaft stabile Montage  
• Hohe Druckfestigkeit  
• Dämmdickenabhängig  
• HFCKW- und HFKW-frei

**Verarbeitung:**



**Verarbeitungsbedingungen:** Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5° C sinken oder über 35°C ansteigen.

**Verarbeitung:** Befestigungselement gleichzeitig mit dem Kleben der Dämmplatten versetzen. Auf die innere Klebefläche des Elements Klebemörtel vollflächig auftragen und dämmplattenbündig anpressen. Verschraubungen direkt in das Element sind nicht zulässig. Dübelloch durch das Wärmedämm-Verbundsystem bis ins Mauerwerk bohren. Montageobjekt mit Schraubdübeln im Mauerwerk verankern. Um ein Eindrücken in das Montageelement zu vermeiden, sind satt und voll aufliegende Auflageflächen bei den zu montierenden Elementen erforderlich. Wenn dies nicht gewährleistet ist, sind Druckverteilungsplatten zu verwenden.

**Lagerung:** Trocken, vor Feuchtigkeit und intensiver UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen. Lagerung ca. 12 Monate

### Technische Daten:

Artikel-Nr.	069934	069935	069936	069957	069958	069959	069960
Verpackungsart	■	■	■	■	■	■	■
Dicke	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Artikel-Nr.	<b>069961</b>	<b>069962</b>	<b>069963</b>	<b>069964</b>	<b>069965</b>	<b>069966</b>	
Verpackungsart	■	■	■	■	■	■	
Dicke	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm	300 mm	
Menge pro Einheit	1 Stk/EH						
Breite	198 mm						
Höhe	198 mm						
Nutzfläche	198 mm						
Raumgewicht (EN 1015-11)	200 kg/m <sup>3</sup>						
Brandverhalten (EN 13501-1)	B2 (DIN4102)						
Zul. Druckkraft PD	2.500 kg						
Zul. Druckspannung	7 kg/cm <sup>2</sup>						
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda$	0,045 W/mK						
Lagerung	Trocken, vor Feuchtigkeit und intensiver UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.						



## HASIT QUADROLINE-PU

### Montagequader, 198 x 198 mm

#### Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.  
Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.