

Valut air KB-I Klebeband innen



Valut air KB-I ist ein luftdichtes Spezial-Klebeband mit extrem hoher Klebkraft, das von Hand leicht abreibar ist. Es wird zur dauerhaften Verklebung von Dampfbremsen, PE-Bahnen, Kraftpapieren, Alu-Bahnen, PP-Fliesen und harten Holzwerkstoffplatten verwendet.

Mit dem Valut air KB-I knnen luftdichte Schichten gem DIN 4108-7 hergestellt werden.

Artikel

| Art. Nr. | EAN | Artikelbezeichnung |
|----------|---------------|--------------------|
| 1653356 | 4333144001739 | Valut air KB-I |

Produktbeschreibung

Trger

- Spezialpapier mit Polyethylenfolie befilmt
- luftdicht gem DIN 4108-7
- in der Anwendung reifest in Lngs- und Querrichtung
- weiche, schmiegsame Konsistenz
- wasserabweisende Oberflche

Kleber

- Polyacrylat-Haftkleber
- extrem hohe Klebkraft
- sehr hohe Anfangshaftung (Tack)

Trennlage

- Silikonpapier

Besondere Eigenschaften

- sehr emissionsarm, EC1PLUS-Zertifizierung
- hervorragende Alterungsbestndigkeit
- auch bei tiefen Temperaturen gut zu verarbeiten
- von Hand abreibar

Farbe

- gelb

Anwendungsbereiche

- luftdichte Verklebung und Abdichtung von berlappungen von Dampfbremsfolien sowie Luftdichtheitsfolien fr die Anwendung nach DIN 4108-7
- Verklebung von:
 - glatten und leicht rauhen PE-Bahnen
 - Kraftpapieren ohne Wachsbeschichtung
 - Alu-Bahnen, PP-Vliesen
 - OSB Platten und sonstige harte Holzwerkstoffplatten
 - hartem und schlagzhem Kunststoff (Rohre, Fenster)



Technische Daten

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Gesamtdicke (DIN EN 1942)* | 0,35 mm |
| Reikraft (DIN EN 14410)* | ≥150 N / 25 mm |
| Reidehnung (DIN EN 14410)* | 3 % bis 5 % in Lngsrichtung |
| Klebkraft (DIN EN 1939)* | ≥40 N / 25 mm |
| Temperaturbestndigkeit | -40 °C bis +80 °C |

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- zu verklebende Oberflchen mssen frei von Trennmitteln, wie Fetten, len, Tensiden, Schmutz und Staub sein
- Durchdringungen mit Valut air KB-DI oder Valur air BD80 verkleben
- MDF-Platten mssen zur Verklebung mit Valut air Primer 1000 vorbehandelt werden
- austretende Stoffe (z.B. Hexanal bei OSB-Platten) knnen die Verklebung beeintrchtigen
- trocken und UV-geschtzt bei +5 °C bis +25 °C lagern

Spezifikationen

| | |
|-------------------|----------|
| Rollenlnge | 40 m |
| Bandbreite | 60 mm |
| Rollen pro Karton | 10 Stck |

BayWa AG, Arabellastr. 4, 81925 Mnchen

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.