



Füllspachtel

Technisches Merkblatt:

Produktbeschreibung:

Selbstaftende Gipsspachtelmasse für Innen, SEMIN Füllspachtel eignet sich hervorragend zum Füllen und Glätten im Innenausbau, spannungsfrei zum Füllen von Löcher und Risse auf alle mineralischen Untergründen – wie Putz, Beton, Stein u.ä. Nicht anwenden auf Glas, Kunststoffe, Holz, Metall und Dispersionsuntergründe.

Anmach und Verarbeitungszeit:

- Für die Verarbeitung von 25 kg ca. 8,50 Liter sauberes Wasser in ein sauberes Gefäß vorlegen.
- Pulver langsam in und kaltes Wasser einstreuen und sahnig-steif anmischen.
- Per Hand oder maschinelles anmischen möglich.
- Verarbeitungszeit bei 20 °C bis zu 30 bis 40 Minuten.
- Angesteiftes Material nicht mehr mit Wasser verdünnen.

Verarbeitungshinweise:

- Nicht bei Temperaturen unter 5°C und über 30°C verarbeiten.

Vorteile:

- Kein Einsumpfen des Materials (Zeitersparnis).
- Knollenfreies anmischen.
- Sahnig geschmeidige Konsistenz.
- Gutes Haftvermögen.
- Ansatzloses Ausspachteln.
- Kurze Abbindezeit.
- Leicht schleifbar.
- Weißes aufrocknen.
- Narturgips.

Lagerung:

Säcke innen trocken und auf einem Holzrost lagern. Beschädigte und angebrochene Ware luftdicht verschließen und zuerst verarbeiten. Lagerfähig ca. 9 Monate.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, fest, eben und sauber sein. Bei Tapezierarbeiten ist zu beachten dass nur Klebstoffe aus Methylcellulose und/oder geeigneten Kunstharzen verwendet werden. Wesentliche Änderungen von Luftfeuchtigkeit und Temperatur sind zu vermeiden. Bei Stark saugende, sandenden und kreadenden Untergründen mit SEMIN Tiefengrund LF vorbehandeln.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein und befreien den Verarbeiter ggf. nicht von Eigenversuchen, da wir keinen Einfluss auf die bauphysikalischen Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Fa. Semin SAS 4,rue de la Care- F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER, Tel. 0033 382835357, Fax. 0033 382839333, mail@semin.com

