

BUTYBAND

Stand: 30.11.2011 – Vorherige Versionen verlieren Ihre Gültigkeit. – Die aktuellste Version finden Sie unter www.soudal.com

Seite 1 von 2

Technische Eigenschaften :

Banddicke	0,6mm Gesamt 0,55mm Butylkautschuk 0,05mm Alukaschierung
Wasserdampfdiffusionsdichte	2,5 g/m ² in 24 Std.
Dichte	1,00 g/ml (Dichtmasse)
Fließbeständigkeit (ISO 7390)	unter 3mm bei +5°C und +70°C
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +80°C
UV Stabilität	gut
Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1)	B2 (normalentflammbar)

Produktbeschreibung:

BUTYBAND ist ein anwendungsfertiges elasto-plastisches Dichtband mit selbstklebender Beschichtung (0,6mm) auf Basis Butyl-Kautschuk. Auf der Butylschicht befindet sich eine abziehbare Schutzfolie.

Produkteigenschaften:

- Sehr schnelle und starke Haftung auf vielen Untergründen
- Wasserdicht
- Temperaturbeständig von -30°C bis +80°C
- Kälteflexibel
- UV- und witterungsbeständig
- Bitumenverträglich
- Selbstklebend
- Keine Ölmigration in den Untergrund
- Dampfdiffusionsdicht
- Einfache Verarbeitung
- Gute Anstrichverträglichkeit

Anwendung:

- Abdichten von, Dachrinnen, Fallrohren, Schornsteinen, Wellplatten, Dachfenstern, Lichtkuppeln, Dachgauben, Attikaverkleidungen u.s.w.
- Universelles Dicht- und Reparaturband

- Abdichten von Glasdachkonstruktionen
- Abdichten von Rissen und Blechüberlappungen im Caravan-, Container-, Fassaden- und Metallbau
- Abdichtungen in der Klima- und Lüftungstechnik
- Abdichtungen von Stößen, Kanten, Anschlüssen und Nähten, bei denen eine wasserdampf- und gasdiffusionsdichte Abdichtung benötigt wird.

Lieferform:

Farbe:

Aluminium – oder bleifarbig (Beschichtung), grau (Klebefläche)

Verpackung:

7,5 cm - 8 Rollen à 10m pro Karton
10 cm - 6 Rollen à 10m pro Karton
15 cm - 4 Rollen à 10m pro Karton
22,5 cm - 2 Rollen à 10m pro Karton
30 cm - 2 Rollen à 10m pro Karton

Haltbarkeit:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebände gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Neben unseren Angaben sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften von Organisationen und Fachverbänden sowie die jeweiligen DIN-Normen für die zu erbringende Leistung zu beachten. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der auf Grund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

BUTYBAND

Stand: 30.11.2011 – Vorherige Versionen verlieren Ihre Gültigkeit. – Die aktuellste Version finden Sie unter www.soudal.com

Seite 2 von 2

Untergründe :

Alle üblichen Bauuntergründe. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Poröse Untergründe sind mit PRIMER 100 vorzubehandeln.

Verarbeitung:

Benötigte Menge BUTYBAND von der Rolle schneiden. Die Trennfolie abziehen und BUTYBAND kräftig und asenfrei aufdrücken.

Wenn mehrere Streifen nebeneinander geklebt werden, ist darauf zu achten, daß mind. 50mm Überlappung besteht.
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C
Reinigung: mit SURFACE CLEANER oder Terpentinersatz unmittelbar nach Gebrauch

Sicherheitsempfehlungen:

Die übliche Arbeitshygiene beachten.
Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Verkaufsgebilde.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Neben unseren Angaben sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften von Organisationen und Fachverbänden sowie die jeweiligen DIN-Normen für die zu erbringende Leistung zu beachten. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der auf Grund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.