Formel-Pro
So bauen Profis.

Formel-Pro Fugenfüller

Produkt

Formel-Pro Fugenfüller ist eine universell einsetzbare Spachtelmasse auf der Basis von vergüteten Naturgipsen.

Artikel

Artikel-Nr.	EAN	CE-Kennzeichnung	Gebindegröße
1560059	4333144001333	FP000025/003	5 kg
1560060	4333144001340	FP000025/003	20 kg

Anwendung

Der Formel-Pro Fugenfüller wird überwacht durch MPA Stuttgart (Zertifikat ÜW-BWU03-11.27). Im Trockenbau für alle Kantenausbildungen, Plattendicken und als Fugenfüller mit Formel-Pro Fugendeckstreifen (Glasfaser, Papier) für die Qualitätsstufen Q1 – Q4 geeignet, sowie zum Verschließen aller Löcher und Risse auf allen bauüblichen mineralischen Untergründen im Innenbereich. (Technisches Gutachten Nr. 9/95/565, vom 4.09.95.) Erfüllt die Eigenschaften nach DIN EN 13963/Typ 3B.

Eigenschaften

- Oberflächenqualitäten von Q1 – Q4
- Kein Einsumpfen des Materials (Zeitersparnis)
- Knollenfrei anmischbar
- Sahnig geschmeidige Konsistenz
- Gutes Haftvermögen
- Ansatzloses Ausspachteln
- Optimale lange Abbindezeit
- Leicht schleifbar
- Weißes Auftrocknen

Lieferform

Papiersack: Inhalt 5 kg (160 Sack pro Palette = 800 kg)
Papiersack: Inhalt 20 kg (50 Sack pro Palette = 1.000 kg)

Lagerung

Säcke innen trocken und auf einer Palette lagern. Beschädigte und angebrochene Ware luftdicht verschließen und zuerst verarbeiten. Lagerfähig ca. 9 Monate. Vor Frost und Hitze schützen.

Technische Daten

Anwendungstechnische Daten	Klassifizierung
Geruch	unbedeutend
pH-Wert	7
Verarbeitungszeit bei +20 °C	30 – 50 Minuten

Formel-Pro
So bauen Profis.

Formel-Pro Fugenfüller

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, fest, eben und sauber sein. Gipskartonplatten müssen bewegungsfrei auf tragfähiger Unterkonstruktion montiert, trocken, sauber und im Bereich der Fuge staubfrei sein. Größere Fehlstellen sind mit Formel-Pro Fugenspachtel imprägniert, faserarmiert oder Formel-Pro Fugenfüller zu verfüllen. Vorgefüllte Fugenbereiche müssen durchgetrocknet und angeglichen sein. Wesentliche Änderungen von Luftfeuchtigkeit und Temperatur sind zu vermeiden.

Verarbeitung

- Für je 1 Kilogramm Pulvermasse ca. 0,42 – 0,43 Liter Leitungswasser in ein sauberes Gefäß vorlegen.
- Pulver langsam in sauberes, kaltes Wasser einstreuen und zur sahnig-steifen Konsistenz anrühren.
- Mischen per Hand als auch maschinell möglich.
- Angesteifte Spachtelmasse nicht mehr mit Wasser verdünnen (Gefahr von Rissbildungen).

Verarbeitungshinweise

- Längsfugen ausfüllen, flächenbündig abziehen und Formel-Pro Fugendeckstreifen (Glasfaser, Papier) einbetten.
- Querkanten werden mit Formel-Pro Fugendeckstreifen (Glasfaser, Papier) in einer ca. 1 mm starken Spachtelschicht ohne sofortiges Nachspachteln eingebettet.
- Je nach auszuführender Oberflächengüte Q1 – Q4 erfolgt die Verarbeitung in mind. zwei / drei Arbeitsgängen.
- Nicht bei Temperaturen unter +5 °C und über +30 °C verarbeiten.

Verbrauch

Verbrauchsangabe Fläche	
Q2 aufbauend auf Q1	ca. 250 g/m²
Q3 aufbauend auf Q2	ca. 500 g/m²
Q4 aufbauend auf Q3	ca. 950 g/m²

Verbrauchsangabe Kantenform	
Schnittkanten angefast	ca. 180 g/m
Fuge HRK/AK	ca. 300 g/m
Fuge HRAK	ca. 350 g/m

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastraße 4, 81925 München | www.formel-pro.de