

Valut air AK-A

Anschlusskleber außen

Valut
AIR CONNECT

Produkt

Valut air AK-A Montagekleber ist ideal geeignet für eine dauerhafte und sichere Abdichtung von Unterdeckbahnen und Dampfbremsen an angrenzende Bauteile im Außenbereich. Der Anschlusskleber kann z. B. am Traufbereich, Rinnenblech, Gauben oder am Ortgangmauerwerk eingesetzt werden. Zudem ist Valut air AK-A Montagekleber ein elastischer Einkomponenten – Kleb- und Dichtstoff auf MS-Hybrid Polymerbasis. Er weist eine schnelle Feuchtigkeitshärtung sowie eine sehr gute Witterungsbeständigkeit auf, ist neutral vernetzend und geruchlos als auch lösungsmittel- und isocyanatfrei.

Art. Nr.	EAN	Artikelbezeichnung
1653363	4333144001807	Valut air AK-A 290 ml, Farbe Weiß

Anwendung

- Valut air AK-A Montagekleber ist für dauerhafte und sichere Abdichtungen im Außenbereich sowie zur sicheren Verklebung von Valut Dachbahnen sowie alle gängigen Unterdeckbahnen und vlieskaschierten Dampfbremsen geeignet.
- Verklebung von Unterdeckbahnen und vlieskaschierte Rückseiten von Dampfbremsen an angrenzende Bauteile und auf folgenden Untergründen:
 - ✓ Holz sägerau
 - ✓ Ziegel
 - ✓ Ytong
 - ✓ Kalksandstein
 - ✓ Beton
- Valut air AK-A ist universell einsetzbar und ein abdichtender Klebstoff im Holz-Glas- und Metallbau.
- Valut air AK-A kann auch außerhalb des Valut air connect Systems im dementsprechenden Einsatzbereich verwendet werden.
- Valut air AK-A ist Systemkomponente des Valut air connect Systems.

Lieferform

Kartusche 290 ml, 12 Stück pro Karton

Lagerung

Trocken und frostfrei bei +5 °C bis +25 °C lagern. Ungeöffnet und ab Kauf mindestens 12 Monate haltbar.

Technische Daten

Eigenschaften	Prüfung	Einheit	Wert
Material			MS-Hybrid Polymerbasis
Konsistenz			pastös
Zertifizierung	EMICODE		EC1 ^{PLUS} , sehr emissionsarm
Dichte	DIN 53479	g/cm ³	1,5
Shore-A-Härte	DIN 53505		33+/-3
Durchhärtung		mm pro Tag	ca. 3
Bruchdehnung		%	450
Einsatzgrenze		°C	-40 bis +80
Verarbeitungstemperatur		°C	+5 bis +40
Ergiebigkeit		l/m	ca. 6



Valut air AK-A

Anschlusskleber außen



Einstufung lt. CLP-Verordnung

Die Einstufung und Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung von Valut air AK-A ist dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Verarbeitung

- 7 Minuten Offenzeit.
- Valut air AK-A ist anstrichverträglich und überlackierbar. Aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt befindlichen Lacke und Anstrichmittel empfehlen wir jedoch eigene Vorversuche.
- Bei gemeinsamer Verwendung mit Alkydharz-Farben können Trocknungsverzögerungen entstehen.
- Nach Reinigung mit Aceton jederzeit wieder überlackierbar.
- Nicht zur Verklebung von glatten PE, PP oder PTFE Oberflächen geeignet.

Valut air AK-A

Anschlusskleber außen



Systemzubehör

Haftgrund	Klebe- und Dichtmittel								
	Valut air KB-M	Valut air KB-I/Patch	Valut air KB-DI	Valut air KB-A 60	Valut air KB-A 150	Valut air KB-P 120	Valut air BD 80	Valut air AK-I 310/600	Valut air AK-A
Verklebung der Valut Dampfbremsen und Valut Dachbahnen									
Valut air KM -5 vario	✓✓	✓✓	✓✓			✓✓	✓✓	✓✓	2)
Valut air KM vario Extra	✓✓	✓✓	✓✓			✓✓	✓✓	✓✓	2)
Valut air DB 100	✓✓	✓	✓✓			✓✓	✓✓	✓✓	
Valut air DB 2	✓✓	✓✓	✓✓			✓✓	✓✓	✓✓	2)
Valut air DB 5 SK	✓✓	✓✓	✓✓			✓✓	✓✓	✓✓	2)
Valut Supra 285 SK	✓✓			✓✓	✓✓		✓✓		✓✓
Valut Duro 220G RU	✓✓			✓✓	✓✓		✓✓		✓✓
Valut Tekto 130	✓✓			✓✓	✓✓		✓✓		✓✓
Valut Tekto 150	✓✓			✓✓	✓✓		✓✓		✓✓
Valut TPU 210B SK	✓✓			✓✓	✓✓		✓✓		✓✓
Randanschlussverklebung auf									
Holzuntergründe, sägerau oder gehobelt	✓✓	✓✓	✓✓			✓✓		✓	✓
OSB-Platten	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓		
Spanplatten	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓		
Holzweichfaserplatten	(✓✓)			(✓✓)	(✓✓)	(✓✓)	(✓✓)		✓✓
Gipskartonplatten						✓		✓	
Gipsfaserplatten	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓✓		✓✓	
Mauerwerk, verputzt	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Putz/Mörtel	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Beton, glatt, trocken und staubfrei	✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Beton, rau, trocken und staubfrei						✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Bauteile aus PVC und PE	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓✓		
Metalle, korrosions-, fett und staubfrei	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓✓		
Bitumen (auf Trägerlage)	✓	✓	✓	✓	✓				
Durchdringungen									
Elektroleitungen	✓		✓	✓	✓		✓✓	✓	
Rohre, Rohrleitungen	✓		✓	✓	✓		✓✓		
Sparren, Pfetten, Kehlbalcken	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓✓	✓	✓
Anwendung für den Außenbereich									
Geeignet für Außenanwendungen	✓✓			✓✓	✓✓		✓✓		✓✓

Valut air AK-A

Anschlusskleber außen



- ✓✓ empfohlen
- ✓ möglich
- () vorher primern
- 2) nur die Vliesseite kann verklebt werden
- 1) aufgrund der vielen Putzsorten ist eine örtliche eigenverantwortliche Prüfung vorzunehmen (durch den Anwender)

Hinweise

Die Werte unterliegen Toleranzen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.