

Produkt

Der Valut Dachmörtel ist in seiner Eigenschaft verarbeitungsfertig und elastisch. Ein wichtiger Bestandteil ist das Naturprodukt Leinsamen (Leinölkitt), das schon seit Jahrhunderten im Baugewerbe genutzt wird. Durch den Zusatz von federleichtem, FCKW-freiem Polystyrol lässt sich Valut Dachmörtel besonders leicht und schnell auf allen Dächern verarbeiten.

Art. Nr.	EAN	Artikelbezeichnung	Farbe
1830099	4333144066837	Valut Flexim Dachmörtel	Braun
1830100	4333144066844	Valut Flexim Dachmörtel	Grau
1830101	4333144066851	Valut Flexim Dachmörtel	Rot
1830102	4333144066868	Valut Flexim Dachmörtel	Schwarz



Anwendung

Der Valut Dachmörtel ist für viele Anwendungen bei Reparaturen, Renovierungen und den Neubau geeignet, zum Beispiel beim Verlegen von First und Grat oder Wellplatten, Befestigung der Ortgangziegel, Abdichten von Kehlen, Bleianschlüssen und Dachfenstern.

Lieferform

Kartoninhalt 10 Streifen vakuumverpackt inklusive 5 Handschuhen, Paletteninhalt 60 Kartons

Lagerung

Valut Dachmörtel bei Einlagerung über einen längeren Zeitraum (max. 24 Monate) trocken, bei unbeschädigter Folienverpackung und maximaler Stapelhöhe von 12 Kartons lagern, nach Öffnen der Vakuumverpackung sofort verarbeiten.

Technische Daten

Eigenschaften	Beschreibung
Anwendung	Dachmörtel flexibel
Zusammensetzung	Leinsamöl, Polystyrenkügelchen, Fasern, Farbstoffe
Temperaturbeständigkeit	- 40 C° bis + 100 C°
Verarbeitungstemperatur	- 25 C° bis + 80 C°
Toxizität	Keine
Korrosion	Keine
Sicherheitshinweise	Keine
Verbrauch	3 – 5 m / Karton (je nach Ziegelform)
Maße	100 x 500 x 35 mm
Gewicht / Streifen	0,85 kg
Verpackungseinheiten – Streifen / Karton	10 Streifen (vakuumverpackt)
Gewicht / Karton	8,50 kg

Verarbeitung

Die Valut Dachmörtel Streifen aus der Verpackung nehmen, sofort verarbeiten, auf trockenen, sauberen Ziegeln anbringen, dabei die mitgelieferten Handschuhe benutzen. Bei Reparaturen zuerst lockere Zementreste entfernen. Mindestens 5 cm Haftungsfläche einhalten. Ziegel- / Firststeine von Hand auflegen und in den Valut Dachmörtel drücken. Überflüssigen Valut Dachmörtel abschneiden / entfernen (90 C° zur Dachfläche) und Abschlüsse mit Spachtel oder Kelle glattstreichen. Valut Dachmörtel haftet direkt auf dem First, und bei normalen Witterungsbedingungen bildet sich nach 2 – 3 Tagen eine Schutzschicht. Bei Temperaturen unter 5 C° bildet sich diese Schutzschicht nach 6 – 8 Tagen. Für die Ventilation des Daches evtl. Lüftungziegel verwenden. Sofort nach Verwendung Hände, Werkzeug und eventuelle Verschmutzungen auf den Ziegeln mit einem trockenen Tuch und gegebenenfalls mit Terpentin reinigen. Nicht bei anhaltendem Regen verarbeiten!

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.