

# Valut Kehldichtstreifen

## selbstklebend



### Produkt

Die Valut Kehldichtstreifen bestehen aus einem witterungs-, form- und hydrolysebeständigen sowie UV-stabilisierten, FCKW-freien Polyurethanschaum. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Farben mit einer einseitigen Selbstklebebeschichtung. Die Selbstklebeausrüstung ist so konstruiert, dass eine Überdehnung des Streifens weder in Längs- noch in Querrichtung stattfinden kann, sodass eine sichere, langlebige Abdichtung gewährleistet ist.



Art. Nr.	EAN	Maße	Farbe
1830079	4333144066738	1000 x 40 x 30 mm	Anthrazit
1830080	4333144066745	1000 x 40 x 30 mm	Braun
1830081	4333144066752	1000 x 40 x 30 mm	Rot
1830092	4333144066769	1000 x 60 x 30 mm	Anthrazit
1830093	4333144066776	1000 x 60 x 30 mm	Braun
1830094	4333144066783	1000 x 60 x 30 mm	Rot
1830095	4333144066790	1000 x 75 x 30 mm	Anthrazit
1830096	4333144066806	1000 x 75 x 30 mm	Braun
1830097	4333144066813	1000 x 75 x 30 mm	Rot

### Anwendung

Die Valut Kehldichtstreifen werden im Dachbereich für die Abdichtung im Kehlsattelbereich verwendet. Sie gewährleisten eine dauerhafte, zuverlässige Abdichtung gegen Schlagregen und Flugschnee zwischen Kehle und Tondachziegel bzw. Betondachstein.

### Lieferform

Kartoninhalt:

Breite	Anzahl pro Karton
40 mm	200 Stück
60 mm	50 Stück
75 mm	50 Stück

Paletteninhalt:

Breite	Anzahl pro Palette
40 mm	2400 Stück
60 mm	3200 Stück
75 mm	2800 Stück

### Lagerung

Valut Kehldichtstreifen dürfen bei der Einlagerung über einen längeren Zeitraum weder direktem Sonnenlicht noch der Witterung ausgesetzt werden. Es wird empfohlen das Produkt innerhalb von 12 Monaten zu verarbeiten.

# Valut Kehldichtstreifen

## selbstklebend



### Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Beschreibung
Material		UV-stabilisierter Polyurethanschaum
Rohdichte	ISO 845	25 kg/m <sup>3</sup>
Stauchhärte (ILD 40 %)	ISO 2439	180
Druckverformungsrest (50 %)	ISO 1856	6
Zugfestigkeit	ISO 1798	min. 90 kPa
Dehnung	ISO 1798	min. 200 %
Kleber		aggressiver Haft-Dispensionskleber
Klebebeschichtung		Nicht vollflächig, dadurch besseres Abziehen des Abdeckpapiers möglich
Abdeckung		Silikonisiertes Papier

### Verarbeitung

Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Das Abdeckpapier abziehen und den Valut Kehldichtstreifen auf dem Untergrund in die gewünschte Position bringen, danach den Kehldichtstreifen fest andrücken.

### Hinweise

Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.