

Ausgleichsmasse I 15

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
X kg	<p>Bodenausgleich aus Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden gemäß der EN 13813 mit der Klassifizierung: CT-C20-F4, Hersteller: BayWa Sortenbezeichnung: Ausgleichsmasse I 15 (EN 13813:2002) CE-Kennzeichnung: FP000028/002 Farbe: Grau Brandverhalten gemäß DIN EN 13 501-1: A2fl-s1 Wassereinwirkungsklasse gemäß DIN 18534: W2-I (vor dem Verlegen von Oberbelägen ist eine Verbundabdichtung gemäß dem ZDB-Merkblatt (AIV) und der DIN 18534 aufzubringen) Lieferform: 25 kg Kraftpapier-Sack mit Polyethylen-Einlage Verbrauch: ca. 1,5 kg Trockenmörtel pro m² und mm Schichtdicke Lagerung: Mind. 6 Monate; trocken, nicht dauerhaft über +30 °C lagern. Angebrochene Gebinde möglichst dicht verschließen und innerhalb kurzer Zeit aufbrauchen. Schichtdicke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unverschnitten: 0,5 – 15 mm (auf Gussasphaltestrich 3 bis 5 mm) • Abgemischt mit ca. 6,25 kg mit Quarzsand 0,7 – 1,2 mm je 25 kg Packung: 15 – 30 mm <p>Aushärtezeit: nach anliegender Herstellerfreigabe Verarbeitungs-, Material-, Untergrundtemperatur: +5 °C bis +25 °C Nachbehandlung: innen 0,5 – 15 mm ca. 24 Stunden vor zu schneller Austrocknung schützen Untergrundvorbereitungsmaßnahmen, Grundierungsmaßnahmen und Verarbeitungshinweise sind dem anliegenden Produktdatenblatt zu entnehmen.</p>		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastraße 4, 81925 München | www.formel-pro.de