

Position.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
2 m ²	<p>Zweilagige Dampfbremsfolie für die warmseitige Anbringung im Innenbereich zur Ausbildung einer luftdichten Schicht und zum Schutz der Holzkonstruktion (DIN 68800) gemäß DIN 4108 mit dem Nachweis der hervorragende Alterungsbeständigkeit gemäß DIN 13984,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sortenbezeichnung: Valut air DB 2 ▪ Hersteller: BayWa3 ▪ Gebinde: 1,50 m x 50 m ▪ Lieferform: Paletteninhalt 32 Rollen je 75 m² = 2.400 m² ▪ Lagerung: Trocken und frostfrei bei +5 °C bis +25 °C lagern. ▪ Träger: zweischichtige Funktionsverbundfolie ▪ Farbe: Weiß ▪ Gesamtdicke gemäß DIN EN 1942: 0,14 mm ▪ Flächenbezogene Masse gemäß EN 1849-2: 102 (±7 %) g/m² ▪ Reißkraft gemäß DIN EN 12311-2: Längs: 145 N/5 cm Quer: 107 N/5cm ▪ Dehnung gemäß DIN EN 12311-2: Längs: 79 % Quer: 90 % ▪ Nagelausreißkraft I/q gemäß DIN EN 12340-1: ≥50N ▪ Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (s_d Wert) gemäß DIN EN 1931: 2,3 ± 0,2 m ▪ Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C ▪ Zertifizierung gemäß EMICODE: EC1PLUS, sehr emissionsarm ▪ Wasserdichtheit gemäß DIN EN 1928: W1 bestanden ▪ Wasserdampfdurchlässigkeit gemäß EN 1928: 2 -0/+1,5 m ▪ Brandverhalten gemäß DIN EN 13501-1: Klasse E <p>Die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise sowie der Hinweis hinsichtlich der Produkteigenschaften des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten. Des Weiteren ist die Tabelle des anliegenden Produktdatenblatts</p>		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.