EKASTU | Safety

WIR PRODUZIEREN SICHERHEIT!


















Kat. III, Typ 5 & 6





Eine erhöhte Abdeckblende mit Klebeverschluss über dem Reißverschluss gewährleistet bestmögliche Dichte; zusätzlich ist eine abklebbare Kinnabdeckblende vorhanden. Elastische Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel bei Überkopfarbeiten.

Der PROTEC® Comfort Schutzanzug ist antistatisch ausgerüstet.

Anwendungsbeispiele:

Entsorgung von Altlasten (z. B. Asbest), Dekontaminierungsarbeiten, Umgang mit festen und flüssigen Gefahrstoffen (ohne Druck), Inspektionsarbeiten, Revisionsarbeiten, Bauarbeiten, Industrieanstrich, Tank-Kanalreinigung, Landwirtschaft/Pflanzenschutz, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, polizeiliche Ermittlungsarbeiten, Harzbeschichtungen, Nuklearbereich, Lacke und Farben

Ausführung:

- 1 Gummizüge an Ärmeln, Beinen und Kapuze
- 2 Ergonomische, dreiteilige Kapuze
- 3 Taillengummi für individuelle Größenanpassung
- 4 Selbstklebende Reißverschlussabdeckung
- 5 Abklebbare Kinnabdeckung
- 6 Großflächiger, atmungsaktiver SMMS-Rückeneinsatz
- 7 Großzügig geschnittener Schrittbereich, eingearbeitete Zwickel für verbesserte Bewegungsfreiheit
- 8 Elastische Daumenschlaufen









Material:

Mikroporöses Filmlaminat/SMMS

Farbe:


Weiß mit blauem Rückeneinsatz

Materialeigenschaften:

SMMS:

4 Spunbonded Polypropylene

Mikroporöses Filmlaminat:



- 1 Spunbonded Polypropylene 1 Breathable 2 Melt Blown Polypropylene 2 Spunbond 3 Melt Blown Polypropylene
- Breathable Film
 Spunbonded Polypropylene

CE:

TYP 5	ISO 13982-1
TYP 6	EN 13034
Antistatisch	EN 1149-1
Gegen radioaktive Kontamination	EN 1073-2*

ArtNr.:	Größe:	Gewicht:
02 - MF - 02	М	65 g/m ²
02 - MF - 03	L	65 g/m ²
02 - MF - 04	XL	65 g/m ²
02 - MF - 05	XXL	65 g/m ²
02 - MF - 06	XXXL	65 g/m ²

Penetrationsangaben nach EN 368:

Chemikalie	Aggregat – Zustand	CAS	Abweisende Eigenschaften Filmlaminat	Abweisende Eigenschaften SMMS
Schwefelsäure (30%)	fl	7664-93-9	97,0 %	81,6 %
Natriumhydroxid (10%)	fl	1310-73-2	97,1 %	97,3 %
o-Xylen (unverdünnt)	fl	95-47-6	94,1 %	5,4 %
Butan-1-ol (unverdünnt)	fl	71-36-3	95,2 %	33,2 %

Materialeigenschaften:

Physikalische Daten	Testmethode	Einheit	Ergebnis Filmlaminat	Ergebnis SMMS	EN - Klasse
Abriebfestigkeit	EN 530	Zyklen	> 100 < 500	> 100 < 500	2
Blockverhalten	EN 25978	-	Kein Blocken	Kein Blocken	-
Biegerissfestigkeit	ISO 7854	Zyklen	> 40.000	> 100.000	5
Durchstichfestigkeit	EN 863	N	10,1	7,8	2
Weiterreißfestigkeit	ISO 9073-4	N	48 L / 23,8 Q	53 L / 40 Q	2
Berstfestigkeit	ISO 13938-1	N	71,6	50,5	1
Nahtfestigkeit	EN ISO 13935-2	N	99	91,5	3
Entflammbarkeit	EN 1146	-	Kein Weiterbrennen (nach Flan	nmenbeaufschlagung)	
Spez. Oberflächenwiderstand	EN 1149-1	Ohm	3,0 x 10 ⁹	3,8 x 10 ⁸	-

Prüfleistung des Gesamtanzuges	Prüfungsgrundlage / -methode	Ergebnis
Typ 5 (Partikeldichte Schutzkleidung)	ISO 13982-1	Bestanden
Typ 6 (Begrenzt sprühdichte Schutzkleidung)	EN 13034	Bestanden
Gegen radioaktive Kontamination	EN 1073-2*	Bestanden

Legende:

> = größer als <= kleiner als f = fest fl = flüssig g = gasförmig N = Newton Z = Zyklen "L" = längs "Q" = quei