

ADSEAL 1470

Scellant acoustique / Caoutchouc butyle

DESCRIPTION

ADSEAL 1470 est un scellant à base de caoutchouc synthétique, très solide, non séchant et auto-cicatrisant, destiné à réduire la transmission du son et de la vapeur, les joints de toits debout, les panneaux muraux, les panneaux métalliques isolés et la construction de bâtiments métalliques. Il offre une excellente adhérence au ZINCALUME®, au KYNAR500®, à l'acier inoxydable, au fluorure de polyvinylidène, au Galvalume®, au Galvalume® Plus, à l'aluminium, au béton, au gypse, aux surfaces en bois, aux panneaux de mousse, au plastique et à la fibre de verre. ADSEAL 1470 est une formule conforme aux COV, qui ne sèche pas, ne déteint pas et reste flexible pour former un joint résilient de longue durée. Cette formulation non tissulaire présente une excellente adhésivité pour un collage permanent. ADSEAL 1470 contient un agent antimicrobien qui empêche la croissance des moisissures et des bactéries.

SPÉCIFICATIONS

- ASTM E2140-01 Standard Test Method for Water Penetration of Metal Roof Panels by Static Water
- Pressure Head
- ASTM E1646-95 (2003) Standard Test Method for Water Penetration of Exterior Metal Roof Panel
- Systèmes par différence de pression statique uniforme de l'air
- ASTM E1680-95 (2003) Standard Test Method for Rate of Air Leakage Through Exterior Metal Roof
- Systèmes de panneaux
- Spécification fédérale TT-C-1796A for Caulking Compounds, Metal Seam, and Wood Seam (Type I)

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Description de l'essai	Norme	U/M	Résultats
Couleur			Blanc ou gris
Viscosité		Millions cPs	2,4 à 3 M cPs
Teneur en COV	Méthode EPA 24	%	3.47
Flexibilité à basse température	AAMA 800		Pas de perte d'adhérence
Perte de poids	ASTM D2453	%	5 à 8
Flux de Boeig	ASTM D1002		Aucun
Densité	ASTM D1475	Kg/L	1,52 à 1,58
Solides	ASTM C681	%	93,5 à 96,5
Vieillessement par la chaleur			Pas de perte de surface ou d'adhérence
1000 heures Exposition QUV	ASTM G154		Pas de craquelures, de saignements ou de perte d'élasticité caractéristiques
Adhésion	ASTM C794		Excellent
Point d'éclair	ASTM D56	°F (°C)	158 (70)
Température d'application		°F (°C)	-5 à 120 (-20 à 49)
Température de service		°F (°C)	-100 à 200 (38 à 93)
Non-résistant	ASTM D925 Méthode A		Le produit ne tache pas les surfaces peintes.

ADSEAL 1470

Scellant acoustique / Caoutchouc butyle

APPLICATION

Les applications potentielles comprennent le scellement des rails de base à la dalle, les chevauchements de feuilles de pare-vapeur en polyéthylène, les capuchons supérieurs de panneaux isolés et les joints de panneaux. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière ou d'autres étrangères. Certaines applications peuvent ne pas être compatibles avec ce produit. Il est recommandé de tester la compatibilité avec l'application prévue avant de procéder à l'application complète.

FORMAT

- Cartouche 304ml (10.1 oz)
- Saucisse 600ml (20 oz)
- Chaudière de 18.9 litres
- Baril

ENTREPOSAGE

Pour une durée de conservation maximale, conserver le produit non ouvert à une température inférieure ou égale à 32°C (90°F) pendant au moins 24 mois dans des récipients non ouverts.

PRÉCAUTIONS

ATTENTION : LIQUIDE ET VAPEUR COMBUSTIBLES. Contient des essences minérales. Tenir à l'écart de la chaleur et des flammes. Éviter le contact avec la peau. Se laver soigneusement après manipulation. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser avec une ventilation adéquate. Ne pas administrer par voie interne. Voir la FDS (fiche de données de sécurité) pour plus d'informations. Tenir hors de portée des enfants

IMPORTANT

À LIRE ATTENTIVEMENT

Les renseignements et les recommandations contenus, aux présentes, sont issus de nos travaux de recherches et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits. Nous croyons à la fiabilité de nos renseignements. Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens. La responsabilité incombe à l'acheteur de vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes à l'usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser.

LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI CELUI-CI S'AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S'APPLIQUE. ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.