



FICHE TECHNIQUE CRÉPI PRÉ-MÉLANGÉ

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le CRÉPI PRÉ-MÉLANGÉ Marco est un mélange spécialement conçu pour le recouvrement de fondations. Composé d'un liant hydraulique, de sable et des additifs spéciaux, il est tout aussi excellent dans le crépissage des parois en béton ou en maçonnerie que pour celui des blocs de ciments et de béton.

RECOMMANDATIONS

- Il ne faut pas utiliser ce produit dans un endroit où la température est sous 5°C (40°F) ou au-dessus de 30°C (86°F) pendant l'application.
- Ne pas s'exposer au grand vent, et ne pas appliquer lorsque le support est trop humide ou gelé.
- L'épaisseur maximale suggérée pour une couche est de 13 mm (1/2 pouce). Appliquer une deuxième couche si nécessaire.
- Ne pas employer de l'eau sale.
- S'assurer de toujours utiliser des outils propres
- Nettoyer tous les outils avec de l'eau immédiatement après l'usage.

MODE D'EMPLOI

• Préparation de surface

La surface d'application doit être solide et libre de toute saleté, de poussière, de peinture, goudron, huile ou matières grasses quelconques. Tout support ou surface doit être nettoyé. Brossez vigoureusement avec un balai ou une brosse. Si des petites taches de graisse ou d'huile persistent, utiliser un détergent puissant. **Arroser abondamment.** Chaque surface doit être humidifiée lors de l'application.

• Application

Verser le contenu du sac dans un contenant, ajouter environ 4.3 litres d'eau par sac de 30 kg (66 lbs). Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'un mélange uniforme. La consistance du produit appliqué peut varier selon les conditions climatiques et la porosité du support. Appliquer le mortier sur un support à l'aide d'une truelle afin d'obtenir une surface étendue régulière et sans traces. À l'aide d'une éponge humide éliminer le surplus de substance laiteuse pour éviter les nuances.

• Mûrissement

Les conditions idéales de mûrissement sont une humidité élevée et une température et des vents modérés. Ré-humidifier le mortier si la température est chaude ou s'il y a des vents secs dans les trois jours suivant la pose.

• Nettoyage

Nettoyer les équipements et outils avec de l'eau avant que le produit durcisse. Enlever les éclaboussures et taches. Une fois le mélange durci, seul un nettoyage mécanique sera efficace.

• Précautions

Il faut se laver les mains et la peau lorsqu'en contact avec le produit. Le ciment et la silice qu'il contient peuvent causer des irritations à la peau et aux yeux. Voir la fiche signalétique (MSDS) pour les premiers soins.

EMBALLAGE

Ce produit est offert en 30 Kg (66 lb). 56 sacs par palette.

ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit sec et protégé des intempéries. Les sacs non-ouverts ont une durée de vie de 12 mois. Le produit contaminé par l'eau, l'humidité, ou qui contient des mottes dures doit être jeté.

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

RENDEMENT

Un sac de 30 kg (66 lb) couvre une surface approximative de 0.014 m³ (0.5 pi³)

DONNÉES TECHNIQUES

Crépi pré-mélangé (en sac)

État physique

Couleur

Durée de conservation

Inflammabilité

Santé et sécurité

Crépi pré-mélangé (après malaxage)

Proportion du mélange (métrique)

Proportion du mélange (US)

Densité

pH

Températures d'application

Teneur en air

Emballage

Rendement (par sac de 30 kg)

Note: Cette dernière donnée concernant le rendement est approximative et ne doit servir qu'à des fins d'estimation. La consommation réelle est fonction de l'état de la surface, de son profil, du type d'équipement utilisé, des techniques de mise en place et d'un pourcentage de perte inévitable

GARANTIE

Sable Marco inc. garantit ce produit s'il est utilisé conformément aux normes. Les matériaux dont ce produit est composé sont de première qualité. Sable Marco inc. ne donne aucune garantie, qu'elle soit explicite ou implicite. En conséquence de cette garantie, nous (Sable Marco inc.) nous engageons à remplacer le produit défectueux ou à le rembourser.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Pour plus de renseignements, communiquer avec :

Sable Marco Inc.

26 Chemin de la Pêche

Pont-Rouge Québec G3H 1C3

Tél. 418-873-4509 Fax. 418-873-2561

<http://www.sablemarco.com/>

Poudre
Gris

12 mois dans son
emballage et dans
un endroit sec et tempéré
Propagation du feu : 0
Apport combustible : 0
Émission de fumée : 0
Voir fiche MSDS

4.4 litres d'eau /sac de 30
kg

1.2 US gal./sac de 66 lbs

1.9 kg par litre (120 lb/pi³)

12

5oC à 38oC (40oF à
100oF)

20 % Maximum

Sac de 30 kg (66 lbs)
0.016 m³ (0.55 pi³)