

Adhésif toutes températures

pour sous-planchers Titebond^{MD}

Propriétés physiques

Type : Polymère synthétique élastomérique
État : Mastic à moyenne viscosité
Couleur : Marron clair
Particules solides : 67 %
Viscosité : 130 000 mPa/s (cPo)
Température d'application : -17 °C. à 38 °F.
Températures de service : -29 °C 49 °C.

Teneur en COV (sans eau) : 389 g/L
Poids/gallon : 9,81 lb
Point d'éclair : Inférieur à -17 °C.
Résistance au gel/dégel : ne craint pas le gel
Durée de conservation : 12 mois dans des contenants hermétiquement fermés à 24 °C.

Directives d'application

Méthode d'application : Cartouche/pistolet à calfeutrer
Couverture (max.) : La longueur approximative du boudin dépend du diamètre :

Contenant	boudin 1/8 po	boudin 1/4 po	boudin 3/8 po
Cartouche 10,5 oz	129 pi	32 pi	14
Cartouche 29 oz	355 pi	89 pi	39

Temps de durcissement : Environ 10 à 20 minutes (boudin de 1/4 po)

Surfaces : Les surfaces à coller doivent être propres et exemptes de tout excédent d'huile, de graisse, d'eau, de saleté et de toute autre matière susceptible d'empêcher l'adhérence de la colle. Appliquez l'adhésif à chacun des tasseaux, goujons ou solives de plancher à recouvrir. Lors du collage de sous-planchers et du bois d'œuvre mouillé, gelé ou traité sous pression, utilisez des clous ou des vis pour bien tenir en place chaque feuille tel que recommandé par l'American Plywood Association.

Nettoyage : Éliminez l'excédent de l'adhésif séché à l'aide d'un couteau à mastic. Retirez le résidu en utilisant de l'essence minérale ou un solvant équivalent. Suivez les précautions du fabricant si vous utilisez un solvant.

REMARQUE : Effectuez un test sur une zone peu visible afin de vous assurer que le solvant ne tachera pas la surface.

Caractéristiques du produit

- Excellente capacité de durcissement par temps froid
- Idéal pour les contreplaqués, panneaux de particules, panneaux à copeaux orientés, ainsi que le bois d'œuvre mouillé, gelé ou traité à l'ACA et au CCA
- Remplit les fissures et les imperfections entre les matériaux pour offrir une surface de support plus uniforme et solide
- Dépasse les exigences de rendement établies par l'American Plywood Association, ainsi que les spécifications AFG-01, ASTM D3498, ASTM C557, CAN/CGSB-71.26M et CAN/CGSB-71.25M

LIMITATIONS

L'adhésif toutes températures pour sous-planchers Titebond n'est pas conçu pour les immersions continues ni pour l'utilisation sur les mousses de polystyrène. Pour le collage des mousses de polystyrène, les enceintes de baignoires et la plupart des autres types de plastiques, nous recommandons l'adhésif Titebond pour les travaux de construction intérieure/extérieure.

Mise en garde

DANGER : EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. VAPEUR NOCIVE POUR LA SANTÉ. Contient de l'hexane et du toluène. Tenir à l'abri de la chaleur, des étincelles et des flammes. À utiliser seulement dans des aires à aération transversale positive. Évitez de respirer les vapeurs. N'ingérez pas le produit. Évitez le contact prolongé avec les yeux et la peau. Le produit non durci peut provoquer l'irritation des yeux et de la peau. La surexposition prolongée ou répétée à des solvants dans le produit non durci peut entraîner des effets nocifs sur le système nerveux central, le système nerveux périphérique, les yeux, la peau, le foie, les reins et l'appareil respiratoire. **PREMIERS SOINS :** En cas de vertige ou d'autres effets secondaires indésirables, amenez la victime à l'air frais; appelez un médecin si le malaise persiste. En cas d'entrée en contact oculaire, rincez les yeux à l'eau pendant 15 minutes; contactez un médecin immédiatement. En cas d'ingestion, ne provoquez pas le vomissement; contactez un médecin immédiatement. Lavez les zones entrées en contact avec le produit à l'eau savonneuse; contactez un médecin si l'irritation persiste. Pour un complément d'information, reportez-vous à la fiche signalétique du produit. **TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

AVERTISSEMENT :

Le présent produit contient du toluène, une substance chimique reconnue dans l'État de la Californie pour occasionner des anomalies congénitales ou d'autres dommages à l'appareil reproducteur.

Renseignements relatifs aux commandes

N° cat.	Format	Unités par emballage	Poids	Emballages par palette
45492	Mini-palette 29 oz	144 tubes	352	12
5491	Cartouche 10,5 oz	12	11	108
5492	Cartouche 29 oz	12	30	38

Remarque importante : Nos recommandations, le cas échéant, relatives à l'utilisation de ce produit sont fondées sur des essais jugés réputés être fiables. Étant donné que l'utilisation de ce produit dans la pratique échappe à la volonté du fabricant, aucune garantie, explicite ou implicite, n'est offerte en rapport avec une telle utilisation ou des effets consécutifs qui en découlent, ni avec le maniement du produit ou le fait de l'avoir en sa possession, ni avec les résultats à obtenir, que ce soit conformément aux directives ou réputé être conformément à celles-ci. À la lumière de ce qui précède, le fabricant décline expressément toute responsabilité civile. En outre, aucun énoncé renfermé dans les présentes ne doit être interprété comme recommandation d'utiliser un quelconque produit en contrevenant aux lois en vigueur et/ou aux brevets protégeant tout matériau ou usage.

2020 Bruck Street, Columbus, Ohio 43207

SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1-800-669-4583

ASSISTANCE TECHNIQUE : 1-800-347-GLUE

www.titebond.com

©2008 Franklin International. Tous droits réservés.