

CANAC 114906 ET 114907

Scellant adhésif silicone acetoxy anti-moisissure

DESCRIPTION

CANAC 114906 et 114907 sont des scellants / adhésifs acetoxy anti-moisissure à un composant d'usage général qui vulcanise en un caoutchouc de silicone durable et élastique au contact de l'humidité ambiante. Il peut être utilisé dans plusieurs types d'applications de collage ou de calfeutrage. Grâce à ses caractéristiques rhéologiques et de non-affaissement, il peut être appliqué au-dessus de la tête, sur les joints, les surfaces de mur ainsi que les parois verticales et horizontales. CANAC 114906 et 114907 peuvent être utilisés dans les usines de transformation des aliments ou dans les salles blanches (contact indirect) après 28 jours de séchage à 23°C (73°F) 50% H.R.

CANAC 114906 et 114907 NE PEUVENT ÊTRE PEINT.

CANAC 114906 et 114907 offrent une excellente résistance aux intempéries à la vibration, à la moisissure, à l'ozone ainsi qu'aux températures élevées. Il adhère très bien au verre, à l'aluminium, à la plupart métaux peints, à la plupart des types de bois, à la céramique, au miroir ainsi qu'aux fibres synthétiques et naturelles. Pour les substrats de plastique nous recommandons l'utilisation du de la gamme de silicone à vulcanisation neutre. CANAC 114906 et 114907 peuvent corroder les surfaces de métal ainsi que ne pas bien adhérer au cuivre, laiton, magnésium, zinc ou acier galvanisé (ainsi que tous leurs alliages).

À cause de son système à vulcanisation au contact de l'humidité, la profondeur du bourrelet ne doit pas excéder 13 mm (1/2") sinon le scellant ne pourra vulcaniser complètement. Pour les applications dont la profondeur du bourrelet doit excéder 13 mm, nous recommandons un silicone à deux composantes. La grosseur minimum d'un joint de mouvement devrait être de 1/4" x 1/4". Lorsque complètement vulcanisé, CANAC 114906 et 114907 résistent à des températures permanentes allant de -58°C to 204°C (-70°F to 400°F) ainsi qu'à des températures intermittentes de 250°C (482°F).

SPÉCIFICATIONS

- Rencontre la norme CAN/CGSB 19.13-M87 et CAN/CGSB-19.22-M89
- Rencontre la norme ASTM C920, Type S, Grade NS, Classe 25, Usage NT, G, A, O
- Rencontre les normes fédérales américaines TT-S-1543A, TT-S-00230C
- Accepté ACIA
- Applications en contact indirect avec les aliments.

LIMITATIONS

- Non conçu pour les joints en immersion permanente
- Où le scellant est encapsuler et n'a pas accès à l'humidité ambiante
- En contact avec des produits fortement acides ou alcalins.
- Non conçu pour les joints horizontaux avec circulation
- Joint de mouvement de moins de 1/4" (6 mm) de largeur et profondeur
- Non conçu pour les applications sur les plastiques (utiliser un silicone neutre)

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Non vulcanisé à 23°C (73°F) – 50% H.R.	
Consistance	Pâte
Couleur	Translucide (114906), blanc (114907)
Densité	1.04 g/ml
C.O.V.	20 g/L
Taux d'extrusions (20 psi/diamètre 5mm)	75 – 350 g/min.

CANAC 114906 ET 114907

Scellant adhésif silicone acetoxy anti-moississure

Sec aux toucher (ASTM C679)	15 – 20 minutes à 23°C (73°F) 50% H.R.
Écoulement vertical (ASTM C639)	Aucun écoulement
Durée de vie	24 mois

Vulcanisé 21 jours à 23°C (73°F) – 50% H.R.	
Dureté (Shore A)	15
Allongement à la rupture (ASTM D412)	408%
Résistance à la rupture (ASTM D412)	111psi
Module à 100% d'allongement (ASTM D412)	43psi
Force en cisaillement (ASTM C961)	24psi
Capacité de mouvement (ASTM C719)	± 25%

APPLICATION

Construction

- Chambre froide ou entrepôt réfrigéré
- Cuisine et salle de bain
- Joint d'étanchéité
- Collage de miroir
- Division vitrée
- Enseigne
- Solarium en aluminium

Industriel

- Étanchéisation
- Comptoir réfrigéré
- Fabrication de portes et fenêtres en aluminium
- Appareils électroménagers
- Scellement de remorques et cabines de camion
- Scellement de cabines et fenêtres de bateau
- Enseigne

PRÉPARATION DE SURFACE

Les matériaux doivent être exempts de poussières, corps gras, givre ou tout autre contaminant. Nettoyer les surfaces avec de l'alcool isopropylique 99.5%. Laisser évaporer durant 20 minutes avant l'application du silicone. Pour les surfaces poreuses un nettoyage mécanique peut être nécessaire lors de travaux de réfection. Dans certain cas le CANAC 114906 et 114907 peuvent nécessiter l'utilisation d'un apprêt.

MODE D'EMPLOI

CANAC 114906 et 114907 devront être appliqué dans une opération continue avec un pistolet à calfeutrer manuel, pneumatique (ne pas excéder 45psi avec un fusil pour cartouche) ou électrique. CANAC 114906 et 114907 peuvent être appliqué à une température aussi basse que -29°C (-20°F). CANAC 114906 et 114907 doivent être façonné avant la formation de peau à l'aide d'un outil de façonnage. Il est possible d'utiliser une solution de 5% de savon à vaisselle clair avec 95% d'eau pour faciliter le façonnage. Éviter d'utiliser la solution savonneuse de façon abusive, pour ne pas nuire à l'adhésion. Le produit non vulcanisé peut être nettoyé avec un solvant tel que l'essence minérale. La surface de contact du joint doit être d'au moins 1/4".

Pour toute application de salle blanche, alimentaire ou pharmaceutique, laisser le produit vulcaniser durant 28 jours à 23°C (73°F) / 50% H.R. avant de débiter toute production.

CANAC 114906 ET 114907

Scellant adhésif silicone acetoxy anti-moississure

TEMPÉRATURE D'APPLICATION

Les scellants silicone peuvent être appliqués tout au long de l'année et ce même en hiver contrairement aux scellants organiques tel que les polyuréthanes. Ne jamais appliquer le scellant en cas de pluie, pluie verglaçante, de neige ou de brouillard intense. Vous assurez que la surface soit exempte de givre. La température du scellant silicone doit être la même que les substrats. Éviter d'appliquer un scellant chaud sur une surface froide. Plus la température est froide plus le scellant va prendre de temps à vulcaniser.

*****Attention aux grandes fluctuations de température ambiante ainsi que celles des matériaux.** Par exemple quand il y a une grande variation de température en une courte période de temps, les substrats peuvent avoir de grand mouvement d'élongation et de compression selon le cas. Le scellant n'a pas eu assez de temps pour former une peau assez épaisse, ce qui peut dans certains cas causer un bri/fissuration ou plissement/gonflement au niveau du joint. Si de tels phénomènes se produisent il faudra alors procéder à la réparation du joint. De tels phénomènes ont surtout tendance à se produire sur les surfaces de matériaux de couleur foncée et lorsqu'exposé au versant sud du bâtiment.

FORMAT

- Cartouche 300ml

ENTREPOSAGE

Stocké dans son emballage d'origine non ouvert dans un endroit sec à une température inférieure à 25°C (77°F). La date d'expiration est indiquée sur chaque contenant. L'entreposage au-delà de la date indiquée ne signifie pas nécessairement que le produit n'est plus utilisable. Dans ce cas, les propriétés requises pour l'utilisation prévue doivent être vérifiées pour des raisons d'assurance qualité. Contacter notre service technique.

PRÉCAUTIONS

Se référer à la FDS (Fiche de Données Sécurité) avant utilisation. Appliquer les règles usuelles d'hygiène. Toujours tester le produit sur vos applications avant utilisation à grande échelle. Usage industriel seulement. Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter votre représentant technique.

IMPORTANT

À LIRE ATTENTIVEMENT

Les renseignements et les recommandations contenus, aux présentes sont issus de nos travaux de recherches et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits. Nous croyons à la fiabilité de nos renseignements. Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens. La responsabilité incombe à l'acheteur de vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes à l'usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser.

LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI CELUI-CI S'AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S'APPLIQUE. ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.