

Peinture d'extérieur au latex satiné Valspar® Expressions™ Select Série 1045

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Valspar® Expressions® Expressions™ Select Paint & Primer est une peinture au latex 100 % acrylique qui offre une excellente durabilité pour des années de protection. Avec une excellente dissimulation et couverture, Valspar® Expressions™ Select résiste aux fissures et au pelage et offre un fini résistant à la moisissure. Brossez, vaporisez ou roulez sur une variété de surfaces extérieures pour obtenir un fini lisse et uniforme qui permet des retouches et un nettoyage faciles. Ce produit offre également une garantie limitée à vie.

Caractéristiques du produit :

- Excellente dissimulation et couverture
- Excellente durabilité
- Résiste aux fissures et au pelage
- 100 % acrylique
- Fini résistant à la moisissure
- Nettoyage facile

OÙ UTILISER

Surfaces extérieures correctement préparées en bois, panneaux durs, revêtements en aluminium, revêtements en vinyle, maçonnerie, brique, stuc, panneaux en composite de ciment et métal. Ne convient pas pour les planchers.

EXPÉDITION ET EMBALLAGE

Classification du fret :

Peinture ou matériaux apparentés à la peinture. Protégez du gel.

Emballage :

Quart – 4 par carton
Gallon – 4 par carton
Seau de 5 gallons

COMPOSITION

Niveaux de base et de remplissage

	(oz/gal.)
Blanc	128
Pastel	124
Base de teinte	120
Base claire	116

APPLICATION

Mélangez soigneusement la peinture. Mélangez les contenants pour plus d'uniformité. Lorsque la température de l'air est de 4 °C (40 °F), les substrats peuvent être plus froids; avant de peindre, assurez-vous que les températures de l'air, de la surface et du matériau sont supérieures à 4 °C (40 °F) et au moins 3 °C (37 °F) au-dessus du point de rosée. Évitez d'appliquer si de la pluie ou de la neige sont attendues dans les 2 heures. Ne pas appliquer lorsque la température de l'air ou de la surface peut descendre en dessous de 4 °C (40 °F) dans les 48 heures. Sur de grandes surfaces de revêtement métallique, la température de l'air, de la surface et des matériaux doit être de 10 °C (50 °F) ou plus. Ne pas diluer. Appliquez avec un pinceau de qualité supérieure, un rouleau synthétique ou un pulvérisateur sans air (2 000 PSI, pointe de 0,381 à 0,483 mm). Certaines couleurs profondes ou vives, conditions de surface et techniques d'application peuvent avoir un impact sur la couverture et nécessiter plusieurs couches pour obtenir une couverture optimale. Pour des conseils d'application supplémentaires, visitez Valspar.ca.

Pulvérisation sans air :

Pointe : 0,381-0,483 mm
Pression : 2000 PSI

Pinceau : de qualité supérieure

Rouleau : synthétique à pois de 3/8 à 1/2 pouce

NETTOYAGE, RANGEMENT, ÉLIMINATION

Nettoyez avec de l'eau tiède savonneuse. Ne versez pas le contenu inutilisé dans les égouts. Consultez les autorités locales pour connaître la méthode appropriée d'élimination et de recyclage.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- o Type de véhicule : résine acrylique
- o Type de pigment : dioxyde de titane
- o Viscosité : 95-100 unités Krebs
- o Brillance : 10 à 20 unités à un angle de 60°
- o Point d'éclair : 96,11 °C
- o COV : < 50 g/L – 0,42 lb/gal selon 40 CFR 59.406
- o Volume de solides : 39 %
- o Poids des solides : 50 %
- o Poids par gallon : 4,68 kg
- o Couverture pratique : couvre environ 23-37 m²/3,78 L (250 à 400 pieds carrés/gallon), selon la texture et la porosité de la surface. Ne diluez pas.
- o Épaisseur de film recommandée : Humide : 4,0 mil Sec : 1,5 mil
- o Temps de séchage à 77 °F et 50 % d'humidité relative
Au toucher : 1 heure
Entre les couches : 2 à 4 heures
- o Température d'application : 4,4 à 32 °C (40 à 90 °F)

Peinture d'extérieur au latex satiné Valspar® Expressions™ Select

Série 1045

PRÉPARATION DE SURFACE

Éliminez les contaminants de surface avec un nettoyant approprié, rincez abondamment et laissez sécher.

Retirez la peinture écaillée ou endommagée. Poncez les surfaces brillantes pour les rendre ternes. Soeillez les taches avec l'apprêt approprié. Calfeutrez autour des fenêtres, des portes et autres ouvertures après avoir apprêté les surfaces nues. Les nœuds et certains bois, comme le séquoia et le cèdre, contiennent une grande quantité de tanin, un extrait de bois coloré. Si elle est appliquée sur ces bois non peints, la première couche de peinture peut présenter des taches, mais elles resteront emprisonnées dans la première couche. Une deuxième couche uniformisera l'apparence. Si la coloration persiste, appliquez un apprêt anti-taches sur les zones importantes.

Nettoyage de la moisissure

La moisissure est un champignon qui ressemble à de la saleté mais qui ne disparaît pas. La moisissure doit être éliminée avant de peindre, sinon elle se développera à travers toute nouvelle couche de peinture. Pour éliminer la moisissure réelle ou suspectée, frottez la surface avant de peindre avec un produit antimoisissure commercial en suivant les instructions de sécurité du fabricant.

AVERTISSEMENT SUR LE PLOMB

Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous risquez de libérer de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE.

L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT

PROVOQUER DES MALADIES GRAVES, TELLES QUE DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. ENCEINTE LES FEMMES DEVRAIENT ÉGALEMENT ÉVITER TOUTE EXPOSITION.

Portez un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, découvrez comment vous protéger, vous et votre famille, en contactant la ligne d'assistance nationale d'information au 1-800-424-LEAD ou accédez à www.epa.gov/lead

<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/secure-domicile/peinture-base-plomb.html> en français
<https://www.canada.ca/en/health-canada/services/home-safety/lead-based-paint.html> en anglais.

PRÉCAUTIONS

PEUT IRRITER LES YEUX. Évitez le contact avec les yeux. Gardez hors de la portée des enfants. PREMIERS SECOURS : Contient : tensioactifs. En cas d'ingestion, appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne vous faites pas vomir. En cas de contact avec les yeux, rincez à l'eau pendant 15 minutes.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

GARANTIE À VIE LIMITÉE

- Garantie : Si ce produit pèle ou présente des cloques, tant que vous êtes propriétaire de la propriété, retournez-le au magasin avec votre preuve d'achat pour le remplacement d'une quantité équivalente de produit gratuitement ou pour un remboursement du prix d'achat initial.
- Exclusions : Cette garantie ne s'applique à aucun défaut, dommage ou défaillance du produit résultant de mauvaise préparation de la surface, défauts structurels, dommages environnementaux, défectuosité d'un précédent produit, détérioration ou défaut du substrat sous-jacent, ou une application ou un entretien inapproprié du produit.

Valspar, Mississauga,
Ontario L4Z 1T5
Canada
1-800-785-1276
Valspar.ca
Révisé : 10/04/24
Version : 1045A