

Peinture intérieure + apprêt satiné Valspar® Cuisine et salle de bain

Série 1935

DESCRIPTION GÉNÉRALE

La peinture + apprêt d'intérieur Valspar® Cuisine et salle de bain est idéale pour les zones très humides. Son fini anti-moisissure est résistant aux taches, lavable et récurable. Les zones très humides comme les cuisines et les salles de bains nécessitent une peinture et un apprêt résistants à la moisissure, ainsi que des lavages fréquents. La peinture intérieure + apprêt Valspar®

Cuisine + Salle de bain peut être appliquée sur les murs intérieurs, les boiseries et les plafonds correctement préparés en plaques de plâtre, plâtre, maçonnerie, bois et métal préalablement peints ou nus. Ce produit offre également une garantie de satisfaction à vie limitée.

Caractéristiques du produit :

- Peinture + Apprêt
- Fini résistant à la moisissure
- Idéal pour les zones très humides
- Excellente lavabilité
- Résistant aux taches et lavable
- Certifié GREENGUARD Gold pour faibles émissions chimiques

EXPÉDITION ET EMBALLAGE

Classification du fret : Peinture
ou matériaux connexes. Protéger du gel.

Emballage :

- Quart – 4 par carton
- Gallon – 4 par carton

COMPOSITION

Niveaux de base et de remplissage

Blanc (oz./gal.)
128

APPLICATION

Mélangez soigneusement la peinture. Mélangez les contenants pour plus d'uniformité. Appliquez le produit lorsque la température de la surface, de l'air et du produit se situe entre 10 et 32 °C (50 et 90 °F). Appliquez avec un pinceau de qualité supérieure, un rouleau synthétique ou un pulvérisateur sans air (2 000 PSI, pointe de 0,381 à 0,483 mm). Aucune dilution requise.

Peignez d'abord le plafond, puis les murs et les boiseries.

Pour une application au rouleau, couvrez une zone d'environ 2' x 2' (61 x 61 cm) en utilisant un motif en « N ».

Terminez par de légers coups de rouleau dans une direction.

Certaines couleurs profondes ou vives, conditions de surface et techniques d'application peuvent avoir un impact sur la couverture et nécessiter plusieurs couches pour obtenir une couverture optimale. Pour des conseils d'application supplémentaires, visitez Valspar.ca.

Pulvérisation sans air :

Pression : 2000 PSI

Pointe : 0,381 - 0,483 mm

Pinceau : de qualité supérieure

Rouleau : synthétique de qualité supérieure à poils de 3/8"

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- o Type de véhicule : Acrylique
- o Type de pigment : dioxyde de titane
- o Viscosité : 95 -101 unités Krebs
- o Brillance : 22 - 32 unités à un angle de 60°
- o Point d'éclair : N/A
- o COV (g/L) : < 50 g/L – 0,42 lb/gal selon 40 CFR 59.406
- o Volume de solides : 39 %
- o Poids des solides : 52 %
- o Poids par gallon : 4,78 kg
- o Couverture pratique : 37 m² par 3,78 L (400 pi² par gallon) selon la porosité de la surface. Ne diluez pas.
- o Épaisseur de film recommandée : 4,0 mil humide 1,6 mil sec
- o Temps de séchage à 40-90 °F et 50 % d'humidité relative
- o Au toucher : 1 heure
- o Entre les couches : 2 à 4 heures
- o Température d'application : 10 à 32 °C (50 à 90 °F)

NETTOYAGE, RANGEMENT ET ÉLIMINATION

Nettoyez avec de l'eau tiède savonneuse. Ne versez pas le contenu inutilisé dans les égouts. Consultez les autorités locales pour connaître la méthode appropriée d'élimination et de recyclage.

OÙ UTILISER

Murs intérieurs, boiseries et plafonds correctement préparés en cloison sèche, plâtre, maçonnerie, bois et métal préalablement peints ou nus.

Peinture intérieure + apprêt satiné Valspar® Cuisine et salle de bain

Série 1935

PRÉPARATION DE SURFACE

Nettoyez soigneusement la surface et laissez sécher.

Retirez le papier peint et la peinture écaillée.

Grattez et poncez la peinture écaillée ou endommagée. Poncez les surfaces brillantes pour les rendre ternes. Apprêt : Cette peinture peut être utilisée pour apprêter les zones rapiécées et les surfaces nues avant d'appliquer la couche de finition. Pour de meilleurs résultats sur les zones très tachées, utilisez une couche d'apprêt antitache approprié. Pour des changements de couleur drastiques ou des couleurs profondes et vives, appliquez d'abord un apprêt colorable approprié pour une précision et une couverture optimales des couleurs.

Nettoyage de la moisissure

La moisissure est un champignon qui ressemble à de la saleté mais qui ne se nettoie pas. La moisissure doit être éliminée avant de peindre, sinon elle se développera à travers toute nouvelle couche de peinture. Pour éliminer la moisissure réelle ou suspectée, frottez la surface avant de peindre avec un produit antimoisissure commercial en suivant les instructions de sécurité du fabricant.

AVERTISSEMENT SUR LE PLOMB

Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous risquez de libérer de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT CAUSER DE GRAVES MALADIES, TELLES QUE LES LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DEVRAIENT ÉGALEMENT ÉVITER TOUTE EXPOSITION.

Portez un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, découvrez comment vous protéger, vous et votre famille, en contactant la ligne d'assistance nationale d'information au 1-800-424-LEAD ou accédez à www.epa.gov/lead.

SATISFACTION GARANTIE À VIE LIMITÉE

SATISFACTION GARANTIE À VIE LIMITÉE :

1. Garantie : Si ce produit n'est pas à votre entière satisfaction tant que vous possédez la propriété, retournez-le au magasin avec votre preuve d'achat pour le remplacement d'une quantité équivalente de produit gratuitement ou pour un remboursement du prix d'achat initial.
2. Exclusions : Cette garantie ne s'applique à aucun défaut, dommage ou défaillance du produit résultant de mauvaise préparation de la surface, défauts structurels, dommages environnementaux, défectuosité d'un précédent produit, détérioration ou défaut du substrat sous-jacent ou une application ou un entretien inapproprié du produit.

PRÉCAUTIONS

PEUT IRRITER LES YEUX. Évitez le contact avec les yeux. Tenez hors de portée des enfants. PREMIERS SECOURS : Contient : tensioactifs. En cas d'ingestion, appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne vous faites pas vomir. En cas de contact avec les yeux, rincez à l'eau pendant 15 minutes.