

Peinture Valspar® pour porche, plancher et terrasse – Latex brillant

Série n° 49816

DESCRIPTION GÉNÉRALE

La peinture pour porche, plancher et terrasse Valspar® est un revêtement satiné qui confère aux sols une protection solide et durable. La formule de latex acrylique enrichie de polyuréthane de qualité supérieure est idéale pour les applications à l'intérieur où un séchage rapide est important. Nettoyage de l'eau rapide et facile. Cette formule résistante aux intempéries peut être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur et offre des années de beauté et de protection durables.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Conçu pour le bois, le béton, les sols, le métal apprêté, les marches, les garde-corps et les porches
- Enrichi de polyuréthane - Augmente la résistance aux intempéries et au pelage
- Résistant aux intempéries
- Pour usage à l'intérieur et l'extérieur

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

- Béton
- Bois
- Métal apprêté
- Porches
- Planchers de sous-sol
- Escaliers
- Passages recouverts
- Sols intérieurs et extérieurs

Ne pas utiliser sur les terrasses extérieures en bois, les planchers de garage ou d'autres aires de stationnement automobile.

EXPÉDITION ET EMBALLAGE

Classification du fret : Peinture ou matériaux connexes.

Protégez du gel.

Emballage :

Quart - - 4 par carton

Gallon – 4 par carton

COMPOSITION

Niveaux de base et de remplissage

	(oz/gal)
Blanc (49816)	128
Gris clair (65735)	128
Gris foncé (65737)	128
Rouge brique (67000)	128
Pierre brune (67235)	128
Socle 2 (49817)	124
Socle 4 (49818)	116

APPLICATION ET NETTOYAGE

Bien mélanger avant et pendant l'utilisation. Mélangez les contenants de la même couleur. Pour augmenter l'adhérence, ajoutez un additif antidérapant lors de l'application de la couche de finition.

Utilisez un rouleau de qualité supérieure, un pinceau en polyester, un tampon applicateur ou un pulvérisateur sans air. NE PAS UTILISER D'ADDITIF ANTIDÉRAPANT NI DE SABLE EN

CAS DE PULVÉRISATION. Appliquez généreusement sur toute la longueur de la surface pour éviter les marques de chevauchement. Si appliqué avec un pulvérisateur sans air, rouler en arrière pour assurer une bonne pénétration. Terminez par des mouvements longs et réguliers dans une direction. Ne laissez pas l'eau s'accumuler ou s'accumuler sur les surfaces nouvellement peintes. Nettoyez les outils et les mains avec de l'eau tiède savonneuse. Pulvérisation sans air : Pression : 2 000 PSI Pointe : 0,017 à 0,019" Pinceau : polyester de qualité supérieure Rouleau : de qualité supérieure à poils de 3/8"

Dilution : La dilution n'est pas recommandée. Pour les surfaces nécessitant 2 couches, comme le béton neuf ou les zones très usées, diluez la première couche avec 16 oz d'eau par gallon (473 ml pour 3,78 L).

RECOMMANDATIONS

Béton correctement préparé :

1-2 couches : Valspar en latex satiné
email porche et sol

Bois :

1 couche : Latex extérieur Valspar® ou apprêt à l'huile

1-2 couches : Porche et sol Valspar en latex satiné
Email

Métal :

1 couche : Apprêt antirouille Valspar® Armor (21852)

1-2 couches : Porche et sol Valspar en latex satiné
Email

Surfaces déjà peintes :

1-2 couches : Porche et sol Valspar en latex satiné
Email

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Type de véhicule : Résine acrylique

Type de pigment : Dioxyde de titane

Viscosité : 86 à 94 unités Krebs

Brillance : 5-15 à un angle de 60 °

Point d'éclair : N/A

COV (g/L) : moins de 50 g/L 0,42 lb/gal selon 40 CFR 59.406

COV (lb/gal.) : 31 ±2 %

Solides volumiques : 44 % ±2 %

Poids des solides : 36 %

Poids par gallon : 10,28 ± 0,2 lb/gal

Couverture pratique :

Un gallon (3,78 L) couvre jusqu'à 400 pi² (37 m²),

selon la porosité de la surface.

Épaisseur de film recommandée :

4,0 mil humide

1,2 mil sec

Temps de séchage à 77 °F et 50 % d'humidité relative

Entre les couches : 24 heures

Circulation piétonnière légère : 24 heures

Utilisation normale : 72 heures

Température d'application : 50 à 90 °F (10 à 32 °C)

Température de stockage : 40 à 90 °F (5 à 32 °C)

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

À jour au : 06/11/2017

SCAQMD	Oui
CARB 2000 SCM	Oui
CARB 2007 SCM	Oui
OTC/LADCO	Oui
États-Unis	Oui

STOCKAGE ET ÉLIMINATION

Ne pas congeler. Gardez le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Ne transférez pas le contenu vers d'autres conteneurs

pour le stockage ou l'élimination. En cas de déversement, absorbez avec un matériau inerte tel que du sable ou de la litière pour chat.

Éliminez l'absorbant, le contenant et/ou le contenu inutilisé contaminés conformément aux réglementations locales, régionales et fédérales.

Peinture Valspar® pour porche, plancher et terrasse – Latex brillant

Série n° 49816

PRÉPARATION DE SURFACE

Général :

Lisez le paragraphe Avertissement sur le plomb. La surface doit être propre, sèche et exempte de toute peinture

détachée ou écaillée. Nettoyez soigneusement la surface et enlevez la cire et la graisse avec un nettoyant tout usage (TSP ou substitut). Enlevez la brillance des surfaces déjà peintes par ponçage.

Bois :

Les surfaces en bois rugueuses ou réparées doivent être poncées et lisses. Apprêtez le bois nu et neuf avec l'apprêt au latex extérieur Valspar® (165219). Apprêtez les endroits très usés sur le vieux bois avec une première couche diluée de peinture au latex pour porche et sol Valspar®.

Béton :

Laissez la surface durcir au moins 60 jours avant de peindre. Le béton neuf, non peint ou lisse doit être décapé avec un nettoyant, dégraissant et décapant pour béton pour une pénétration et une adhérence adéquates. Suivez toutes les instructions sur l'étiquette. Après le nettoyage, le dégraissage et le décapage, appliquez 2 couches de peinture au latex pour porche et sol — la première couche diluée avec 1 pinte d'eau par gallon (473 ml par 3,78 L) de peinture et la deuxième couche normalement.

Instructions de décapage :

Le béton neuf, non peint ou lisse doit être décapé avec une solution d'acide muriatique pour une pénétration et une adhérence adéquates. Avant de préparer une solution acide, LISEZ TOUTES LES ATTENTIONS ET AVERTISSEMENTS sur l'emballage de l'acide. Portez des vêtements de protection appropriés, des lunettes et des gants en caoutchouc lors de la manipulation de l'acide. Mélangez 1 litre d'acide muriatique avec 1 gallon d'eau. Rincez le sol avec une solution acide. NE RESPIREZ PAS LES VAPEURS et assurez-vous que la ventilation est bonne. Après 30 minutes ou lorsque la solution acide cesse de bouillonner, rincez à l'eau tout en frottant le sol avec un balai dur pour éliminer tous les résidus poudreux. Laissez sécher.

Métal :

Enlevez la rouille et apprêtez le fer et l'acier avec l'apprêt anti-rouille Valspar® Armor (21852).

AVERTISSEMENT SUR LE PLOMB

Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous risquez de libérer de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PROVOQUER DES MALADIES GRAVES, TELLES QUE DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DEVRAIENT ÉGALEMENT ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Portez un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, découvrez comment vous protéger, en contactant la ligne d'information au 1-800-424-LEAD ou connectez-vous www.epa.gov/lead. <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/peinture-base-plomb.html> en français <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/home-safety/lead-based-paint.html> en anglais.

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est garanti pour votre entière satisfaction aussi longtemps que vous résidez dans votre maison. Cette garantie couvre le produit appliqué sur une surface résidentielle correctement préparée conformément aux instructions de l'étiquette et exclut toute défaillance du produit due à une détérioration de la surface sous-jacente, à des défauts structurels ou à une défaillance du produit précédent. Si le produit ne fonctionne pas à votre satisfaction, retournez toute partie inutilisée au magasin avec une preuve d'achat et vous recevrez, comme seul recours en vertu de cette garantie, votre choix de produit supplémentaire de valeur égale ou un remboursement complet. CETTE GARANTIE EXCLUT LA MAIN D'ŒUVRE OU LE COÛT DE LA MAIN-D'ŒUVRE POUR L'APPLICATION DE TOUT PRODUIT ET EXCLUT TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou dommages consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

ATTENTION

AVERTISSEMENT ! Contient de la silice cristalline. GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut causer une irritation des yeux et de la peau. À UTILISER SEULEMENT AVEC UNE VENTILATION ADÉQUATE. Évitez de respirer les vapeurs, le brouillard de pulvérisation ou la poussière de ponçage. Si vous peignez à l'intérieur, ouvrez les fenêtres et les portes ou utilisez d'autres moyens pour assurer une entrée d'air frais pendant l'application et le séchage. Si vous ressentez des larmoiements, des maux de tête ou des étourdissements, ou si la surveillance de l'air démontre que les niveaux de vapeur au-delà des limites permises, portez un respirateur approprié et correctement ajusté (approuvé NIOSH) pendant et après l'application. Suivez les instructions du fabricant du respirateur pour l'utilisation du respirateur. Lors du ponçage, portez un masque anti-poussière.

ÉVITEZ TOUT CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU.

Lavez soigneusement après utilisation. Fermez le contenant après chaque utilisation. N'INGÉREZ PAS LE PRODUIT.

Effet retardé d'une exposition à long terme : risque de cancer.

Contient de la silice cristalline, qui peut provoquer le cancer.

Le risque dépend de la durée et du niveau d'exposition à la poussière générée par le ponçage des surfaces ou le brouillard de pulvérisation.

AVERTISSEMENT : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer.

PREMIERS SOINS : CONTACT AVEC LES YEUX : Rincez abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.* EN CAS D'INHALATION : En cas d'effet des vapeurs ou du brouillard de pulvérisation, déplacez-vous à l'air frais. Si les difficultés respiratoires persistent, consultez un médecin.* EN CAS D'INGESTION : Buvez 2 verres d'eau. Obtenez immédiatement des soins médicaux.*

*Appelez immédiatement le centre antipoison, les urgences d'un hôpital ou un médecin.

CL 3.3

Pour plus d'informations sur la sécurité et les risques chroniques pour la santé, veuillez consulter la fiche signalétique de ce produit.

8725 W. Higgins Rd., Chicago, IL 60631

888.313.5569

valsparpaint.com

Révisé : 06/11/17

Version : 49816B