



Bouche-fissures Acrylique pour asphalte

MISE À JOUR

10 janvier 2023

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com

Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325

Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Entrées de garage, stationnements commerciaux, zones piétonnes, etc.

PROPRIÉTÉS

- Comble les fissures de 1,5 cm (½ po) de largeur ou moins
- Freine la détérioration due à l'eau et au gel
- Facile à appliquer

DESCRIPTION

Le Bouche-fissures acrylique pour asphalte de Techniseal® est conçu pour les fissures de 1,5 cm de largeur ou moins. Fait d'acrylique thermoplastique et de silice, il est plus durable que les produits ordinaires à base de goudron. Contenant un pourcentage élevé de solides, il sèche sans perte de volume. Le Bouche-fissures acrylique protège contre les dommages causés par l'eau et les cycles de gel et de dégel. Facile à appliquer, il adhère fortement aux parois des fissures et demeure flexible, obéissant ainsi aux mouvements de l'asphalte.

Note : Pour les fissures de plus de 1,5 cm, utiliser le composé de réparation acrylique pour asphalte de Techniseal®.

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER

- Porter des vêtements de protection appropriés. • **TOUJOURS FAIRE UN ESSAI** sur une petite zone peu apparente afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Nettoyer les fissures à l'aide d'un jet d'eau ; laisser le surplus d'eau s'égoutter. Remplir les fissures profondes avec du sable jusqu'à 2 cm de la surface.

APPLICATION

Bien agiter avant d'ouvrir le contenant. Couper l'embout selon le diamètre souhaité. Remplir les fissures jusqu'à égalité avec la surface. Laisser sécher 24 heures avant d'appliquer un revêtement ou de circuler sur la surface.

Nettoyage des outils : Utiliser de l'essence minérale.

Pour obtenir un aspect uniforme et une protection maximale, recouvrir toute la surface avec un Protecteur Techniseal® pour asphalte.

IMPORTANT

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10 °C. Entreposer à une température supérieure à 15 °C.

EMPAQUETAGE

Code de produit	Format détail	Unités par boîte	Unités par palette
70978054 (142-711)	1 L	6	480

AVERTISSEMENT

Pour obtenir davantage de renseignements, ainsi que des conseils relatifs à la manipulation, l'entreposage, et l'élimination de ce produit, veuillez consulter la plus récente version de sa fiche de données de sécurité. Ce document officiel contient des données physiques, écologiques, ainsi que d'autres informations importantes en lien avec l'utilisation sécuritaire de ce produit. Visitez le www.techniseal.com ou téléphonez au 1 800 465 7325 pour demander où trouver la dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

TRANSPORT

Pour obtenir de l'information et des conseils relatifs à la manutention et au transport de ce produit, veuillez consulter la dernière version de sa fiche de données de sécurité officielle. Visitez le www.techniseal.com ou téléphonez au 1 800 465 7325 pour demander où trouver la dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit.

GARANTIE LIMITÉE

La responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation.