



LES + PRODUIT

- ▶ Durcissement rapide
- ▶ Résistance aux conditions extrêmes
- ▶ Utilisable pur, en mortier ou en béton

CONDITIONNEMENT
ET PALETTISATION

- ▶ 5 kg - lot de 4 sacs
- ▶ 10 kg - 96 sacs par palette

CONSERVATION

- ▶ 18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

CIMENT FONDU®



PROPRIÉTÉS

Ciment à durcissement rapide développant des résistances mécaniques très élevées à court terme en association avec un ciment gris. Il s'utilise aussi pur pour la réalisation de petits scellements. Il permet de maçonner par temps hivernal (jusqu'à -10°C). Il permet de petites ou de grandes réparations.

SUPPORTS ADMIS

- Tous supports de maçonnerie à base de brique, pierre ou ciment.

PRÉPARATION

■ PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Les supports seront nettoyés, dégraissés, dépoussiérés et exempts de toutes traces de pulvérulences et autres pouvant nuire à l'adhérence des produits.
- Ils doivent être propres, sains, cohésifs et résistants.
- Ils doivent être humides à cœur mais non ruisselants, ni gelés.
- Les supports plâtre ou à base de plâtre sont exclus.
- Humidifier le support à cœur avant l'application.

■ PRÉPARATION DU CIMENT :

- Mélanger le ciment en bétonnière. Respecter l'ordre d'introduction :
- Gravillons (dans le cas de la réalisation d'un béton), sable, **CIMENT FONDU®** et eau (suivant le dosage indiqué ci-dessous).

MISE EN ŒUVRE

■ APPLICATION :

- Lors du coulage, vibrer le béton pour le mettre en place à l'aide d'une aiguille vibrante.

DOSAGE

	45 litres de mortier	60 litres de béton	1 m ³ de béton
CIMENT FONDU®	25 kg	25 kg	400 kg
Sable	40 litres	25 litres	400 litres
Gravillons		40 litres	640 litres
Eau	10 litres	10 litres	160 litres

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION



- Protéger ou arroser toutes surfaces en contact avec l'air ambiant dès le début du durcissement.
- Placer un polyane ou protéger avec des sacs humides et arroser*.
- Ouvrabilité : 1 h à 20°C.

CONSEILS

- Utiliser une bétonnière propre.
- Gâcher avec de l'eau propre.
- Ne jamais rajouter d'eau en cours de bétonnage.
- Par temps froid, ne pas ajouter d'antigel.
- En cas d'utilisation à des températures négatives, des dispositions devront être prises de façon à ce que les granulats associés au ciment fondu ainsi que le support ne soient pas gelés au moment de l'application.

SÉCURITÉ

- Tenir hors de portée des enfants.
- Porter des équipements de protection individuelle : gants, vêtements et lunettes de protection.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2020

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex