



LES + PRODUITS

- ▶ Montage de briques creuses
- ▶ Idéal pour petits scellements muraux
- ▶ Prise très rapide

CONDITIONNEMENT

- ▶ 2,5 kg - lot de 6 sacs
- ▶ 5 kg - lot de 4 sacs
- ▶ 10 kg
- ▶ 25 kg

CONSERVATION

- ▶ 24 mois - hors 25 kg à 12 mois, à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.



PERFORMANCES

Plâtre conseillé pour tous les chantiers où une résistance mécanique élevée est souhaitée en maçonnerie intérieure.

SUPPORTS ADMIS

- Plâtre, béton cellulaire, briques, blocs de béton aggloméré.

PRÉPARATION


■ PRÉPARATION DES SUPPORTS :

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés, dépoussiérés.
- En cas de remontée d'humidité capillaire, traiter avec un produit adapté.
- Les supports béton cellulaires seront légèrement poncés, nettoyés et humidifiés avant application du plâtre.

■ PRÉPARATION DU PLÂTRE :

- Verser l'eau claire nécessaire à une gâchée dans une auge propre, exempte de toute salissure de plâtre, d'enduit ou de ciment.
- Ajouter la poudre en pluie régulière en respectant la proportion de 7 litres d'eau pour 10 kg.
- Attendre 1 à 2 minutes pour permettre au produit et à l'eau de s'homogénéiser.
- Bien mélanger pour obtenir une pâte homogène et sans grumeaux et utiliser dans les 20 minutes.
- Ne plus utiliser le mélange dès qu'il commence à durcir.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION



MISE EN ŒUVRE

■ APPLICATION :

- Ne soutirer de l'auge que la quantité de plâtre nécessaire à une application.
- Ne pas remuer afin d'éviter d'accélérer la rapidité de la prise.

■ NETTOYAGE :

- Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

■ FINITION :

- Attendre 24 heures le séchage définitif pour poncer et réaliser les travaux de finition.

SÉCURITÉ

- Conserver hors de portée des enfants.
- Porter des équipements de protection individuelle : gants, vêtements et lunettes de protection.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2019

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex