

BÉTON FIXMINUTE



LES + PRODUITS

- ▶ Pour tous types de scellements
- ▶ Pratique : pas de mélange, pas d'outillage
- ▶ Gain de temps : prise rapide

CONDITIONNEMENT


- ▶ 30 kg

CONSERVATION

- ▶ 1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

COLORIS

- ▶ Gris



PROPRIÉTÉS

- Béton non structural à prise rapide, idéal pour tous types de scellements verticaux : clôtures, panneaux de signalisation, étandages, balançoires, bancs, chalets de jardins, trous à combler.

MISE EN ŒUVRE

■ ÉTAPE 1 :

- En tenant compte des recommandations du fabricant de l'accessoire à sceller et des prescriptions concernant son exploitation (ex : prise au vent), creuser un trou de profondeur et de largeur adaptées à la section du poteau et au type de terrain :
 - Si la section du poteau est de 5 cm, le trou sera d'environ 25 cm de largeur et de profondeur.
 - Si le terrain est meuble (tendance à s'effondrer), augmenter la largeur et la profondeur du trou.
- Réserver 5 à 10 cm en surface pour recouvrir de terre.

■ ÉTAPE 2 :

- Remplir d'eau la moitié du trou et maintenir cette eau en place (rajuster la quantité d'eau si besoin).
- Positionner le poteau et le maintenir en position de scellement.

■ ÉTAPE 3 :

- Déverser BÉTON FIXMINUTE autour du poteau, tel quel à partir du sac.
- Saturer le béton en l'arrosant d'eau.
- Chasser l'air emprisonné par plantage successif d'une bêche ou d'une truelle.
- Lisser la surface à l'aide de la truelle.
- Attendre 15 minutes la prise de votre béton pour recouvrir de terre ou de gazon.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne peut être utilisé pour la mise en place d'éléments structuraux.
- Ne pas utiliser sur support gelé ou si le gel est à craindre dans les 24 heures.
- Éviter un séchage trop rapide en protégeant la surface exposée au soleil, voire en l'humidifiant si nécessaire.
- Les éléments scellés avec BÉTON FIXMINUTE par une température ambiante de 22°C peuvent être utilisés 24 heures après leur mise en œuvre. Le temps de séchage doit être allongé lors de températures plus basses.
- Pour les balançoires* attendre 28 jours - temps de prise définitive du béton - avant la mise en service.
- Produit destiné à une utilisation hors cadre collectif ; pour ce type d'ouvrage spécifique, note de calcul de la section des réservations et des résistances à faire valider par un organisme compétent.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

SÉCURITÉ

- Conserver hors de portée des enfants.
- Porter des équipements de protection individuelle : gants, vêtements et lunettes de protection.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

*Pour la section des réservations, tenir compte des recommandations du fabricant de l'accessoire à sceller et de ses conditions d'exploitation (ex : balançoires et prise au vent des panneaux).

CONSUMMATION (PRODUIT SEC)

| | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Profondeur et largeur du trou (cm) | 20 x 20 x 20 | 25 x 25 x 25 | 30 x 30 x 30 |
| Consommation (en kg) | +/- 15 | +/- 30 | +/- 50 |

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

- Flexion : Performance après 24 h sur cubes de 10 x 10 x 40 = **3,26 MPa**.
- Compression : Performance après 24 h sur cubes de 10 x 10 x 40 = **4,3 MPa**.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

| | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 6 mm granulométrie maximum | Le dosage en eau dépend de la nature du terrain | 5 min pour appliquer | 15 mm pour durcir | Retrait à 1 jour < 0,01% | 28 jours séchage définitif |
|-------------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|

CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2019

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex