

RUSTOL-PRIMER AP.60

Primaire et finition antirouille mat - Tous supports

Description du produit	RUSTOL-PRIMER AP.60 est à la fois un primaire et une finition mate tous supports à base de RUSTOL-OWATROL®* qui stoppe et stabilise la rouille durablement. Il s'applique sur différents supports : métal, bois, PVC...
Propriétés	- Assure une protection antirouille renforcée et décorative. - S'applique directement sur la rouille et sur métaux peu oxydés. - Protection UV renforcée. Film souple non cassant. - Résiste aux températures jusqu'à + 175°C. - En tant que primaire, peut être recouvert par des peintures à liant gras/glycérophthaliques/alkydes-uréthanes, alkydes monocomposant. - Prêt à l'emploi. - Le coloris blanc peut être teinté avec un colorant universel (nous consulter).
Destinations	- Tous supports : - Bois, PVC, carrelage, fibrociment... - Métaux ferreux et non ferreux : galva, alu, zinc... - Extérieur : grilles, balcons, meubles de jardin, volets, vérandas, structures métalliques diverses... - Intérieur : portes, huisseries, meubles, radiateurs, tuyauteries...
Caractéristiques techniques	Finition : Mate/satinée. Liant : Résines alkydes. Solvant : White-Spirit. Densité (à + 20°C) : 1,200 ± 0,05. Viscosité : Peinture semi-fluide. Extrait sec : 66 % ± 5. Point d'éclair : > 60°C. Conditionnements : 0,75 l, 2,5 l, 20 l. Teintes : Existe en 4 teintes miscibles entre elles.  BLANC  GRIS  NOIR  BRUN-ROUGE Séchage : 6 à 8 heures selon la température ambiante, l'humidité relative de l'air et la teinte. Recouvrable en 24/48 heures (température +20°C, hygrométrie relative 50 %). COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) 500 g/l (2010). Ce produit contient maximum 430 g/l.
Préparation du support	- Le support doit être préparé, propre, sec et non gras. Respecter les règles DTU en vigueur. - Sur surfaces peu/fortement oxydées et/ou anciennement peintes, éliminer au préalable les parties non adhérentes de rouille ou de peinture.
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet.
Conseils de bonne application	- Bien remuer avant et pendant la mise en œuvre pour maintenir les pigments en suspension. - Ne pas diluer. - En cas d'application au pistolet et suivant le type de buse utilisé, additionner de 5 à 20 % de RUSTOL-OWATROL®* au RUSTOL-PRIMER AP.60 pour l'amener à la viscosité souhaitée. - Appliquer entre + 5°C et + 35°C. Ne pas appliquer sur un support très chaud. - Lors d'une application sur bois, l'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18 % selon DTU en vigueur.
Application	S'applique en une couche en tant que primaire. En finition une à deux couches. Laisser sécher 24/48 heures entre les couches. Surfaces neuves : appliquer directement 1 à 2 couches de RUSTOL-PRIMER AP.60. Surfaces peu oxydées : brossage métallique léger suivi de 1 à 2 couches de RUSTOL-PRIMER AP.60. Surfaces fortement oxydées : procéder comme ci-dessus mais additionner de 5 à 20 % de RUSTOL-OWATROL®* au RUSTOL-PRIMER AP.60 en première couche. Surfaces anciennement peintes et oxydées : il est recommandé d'appliquer une couche de RUSTOL-OWATROL®* pur avant la première couche de RUSTOL-PRIMER AP.60. Surfaces métalliques non ferreuses : bloque toutes les corrosions (zinc, alu, cuivre...). Sur zinc et acier galvanisé ne nécessite pas de dérochage. Application voir «Surfaces neuves».

Rendement	• 16 m²/l par couche. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.
Nettoyage du matériel d'application	White-Spirit.
Conditions de stockage	Conserver à l'abri du gel et des températures élevées.
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine non entamé.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Date d'édition	05/2018

* Même fabricant

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70