



LES + PRODUIT

- ▶ Facilité de mise en œuvre (bande pré-pliée)
- ▶ Étanchéité parfaite
- ▶ Élasticité transversale

CONDITIONNEMENT

- ▶ Rouleau de 10 ml x 12 cm

CONSERVATION

- ▶ 24 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri du gel et des fortes températures

GARANTIE

- ▶ R.C. fabricant



DESCRIPTION

- Accessoire d'étanchéité qui s'utilise en tant qu'armature de renfort d'angle. Il est constitué d'un non-tissé et d'une bande en élastomère étanche au niveau de la pliure centrale.
- Cette bande assure une liaison optimale dans le traitement des points singuliers (jonction mur/sol ou entre 2 parois verticales, angles rentrants ou sortants, passage de tuyauteries).

DOMAINES D'APPLICATION

- **Murs et sols intérieurs**
La **BANDE D'ÉTANCHEITE** s'utilise en tant qu'armature de renfort d'angle.
 - Elle se pose dans la 1^{ère} couche fraîche de **SOUS-COUCHE D'ÉTANCHEITE A L'EAU SOUS CARRELAGE**
 - Elle assure le traitement des points singuliers à la jonction mur/sol.
 - La **BANDE D'ÉTANCHÉITÉ** doit être marouflée dans la **SOUS-COUCHE D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE*** à l'aide d'une spatule ou d'une lisseuse.
 - Chevauchement mini : 5 cm.

CARACTÉRISTIQUES

- **Présentation** : rouleaux de 10 m x 12 cm avec rainure centrale pour pliage
- **Coloris** : gris foncé avec impression **PAREXLANKO** (noir)
- **Composition** : non-tissé polyester (largeur 12 cm) avec enduction élastomère thermoplastique SEBS (largeur 7 cm)

PERFORMANCES

- **Compatibles** : avec la **SOUS-COUCHE D'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU SOUS CARRELAGE***
- **Poids** : 495 g/m²
- **Pression à la rupture** : 3,7 bars
- **Allongement à la rupture** :
 - sens longitudinal : ≥ 68 N/15 mm
 - sens transversal : ≥ 43 N/15 mm
- **Résistance à la température** : - 30°C à + 90°

CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2024

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

SIKA France SAS 84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO

* Voir la Fiche Technique du produit. - (1) Valeurs déterminées en laboratoire, à 23°C et 50 % d'humidité relative selon la norme en vigueur.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation comprises entre + 5°C et + 30°C.
- Éviter le contact avec les produits solvantés.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.
- Port des EPI conformément aux recommandations de la Fiche de Données de Sécurité