

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## HARD HAT® GALVA ZINC

# Protection cathodique de l'acier nu et galvanisé



- Protection cathodique de l'acier nu et galvanisé
- 90% de zinc pur dans le film de peinture sec
- Résiste à 500 heures d'essai au brouillard salin ( DIN 50021 SS )
- Recouvrable après une heure; après 4 heures pour la version brosse
- À recouvrir avec les aérosols de finition métallique HARD HAT®

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# HARD HAT® GALVA ZINC

## DESCRIPTION

La GALVANISATION A FROID 2185 HARD HAT RUST-OLEUM est un primaire riche en zinc à séchage rapide à base de résine ester d'époxy. Ce produit contient des pigments de zinc pur, et offre une protection cathodique

## UTILISATION RECOMMANDÉE

La GALVANISATION A FROID 2185 RUST-OLEUM sera utilisée sur aciers ou galvanisés neufs et nus. La GALVANISATION A FROID 2185 RUST-OLEUM est destinée aux petites surfaces et aux retouches. La GALVANISATION A FROID 2185 peut être recouverte par des peintures non saponifiables. La GALVANISATION A FROID 2185 sera utilisée comme primaire ou mono couche en milieu industriel peu agressif, environnement corrosif et zones de forte humidité.

## DONNÉES TECHNIQUES

Niveau de brillance: Mat  
Résistance à la chaleur: 450°C (chaleur sèche)

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: 10 minutes  
Manipulable: 30 minutes  
Recouvrable: Dans l'heure ou après 48h  
Dur à cœur: 7 jours

## EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

100µm

## EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

35µm

## CONSOMMATION THÉORIQUE

1,4 m<sup>2</sup> par aérosol pour 35µm de film sec.

## CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Dégraisser et éliminer toutes salissures ainsi que la rouille non adhérente, avec les moyens appropriés. La surface doit être propre et sèche durant l'application.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Pour des résultats satisfaisants, l'humidité relative sera inférieure à 85% et la température de l'aérosol et du support sera supérieure à 0°C.

## APPLICATION & DILUTION: AÉROSOL

Retirer le capuchon. Remuer énergiquement l'aérosol pendant au moins une minute après le début du bruit des billes métalliques de mélange. Remuer régulièrement pendant l'application. Tenir l'aérosol à environ 25 cm de la surface. Faire un mouvement de va et vient tout en restant bien parallèle à la surface. Veiller à ce que l'aérosol soit en mouvement au moment où le bouton poussoir est pressé, ceci afin d'éviter les coulures. Pulvériser plusieurs couches minces à quelques minutes d'intervalle de manière à atteindre l'épaisseur de film. Après chaque utilisation, retourner l'aérosol et pulvériser pendant 2 à 3 secondes afin de purger la valve.

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV: 630 g/l  
Remarques pour la sécurité: Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

## DUREE DE VIE

3 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/07/2020

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)