



ZINSSER® B-I-N

Primaire d'accrochage, ultra isolant, résines Shellac

- Séchage ultra rapide
- Adhérence supérieure sur surfaces brillantes et fermées
- Formule opacifiante pour bloquer les taches les plus tenaces et persistantes
- Ferme les surfaces poreuses
- S'applique à températures négatives



ZINSSER® B-I-N

DESCRIPTION

Primaire isolant en phase solvant alcool à séchage ultra-rapide. Il masque et isole les taches et auréoles. Il fixe les supports poudreux, ferme les fonds poreux (mur sec, bois neuf, plâtre), évite les embus.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Recommandé pour l'application intérieure sur plafonds, murs, portes, éléments d'ornement, placards, mobilier, et toutes surfaces peignable liées à ces éléments. L'usage extérieur est limité aux retouches seulement. Peut être utilisé pour bloquer les taches d'eau, de gras, de rouille, de fumée, de bitume, les graffiti, et beaucoup d'autres taches encore, à l'exception des substances solubles dans l'alcool.

Intérieur: cloisons sèches de plâtre cartonné neuves et anciennement peintes, enduits à base de plâtre ou ciment bien sec, bois (pin, sapin, cedar, bois rouges, contreplaqué), métal (aluminium, acier, inox, cuivre), vinyle, PVC, fibre de verre, maçonnerie bien sèche (stuc, parpaings, ciment, briques).

Extérieur: isoler localement (retouche) les nœuds du bois présentant des saignements récurrents et les traces de coulées de sève avant l'application sur l'ensemble de la surface d'un primaire approprié en phase aqueuse ou solvant.

Impression: B-I-N ferme les surfaces non peintes ou poreuses, permettant aux finitions d'avoir un meilleur rendement. Il imprègne et relie les fibres du bois créant ainsi une surface lisse et fermée assurant la non-pénétration de la finition donc un meilleur rendu. De cette façon moins de couches sont nécessaires. Noter que les surfaces très poreuses exigent en générale deux couches et diminuent le rendement du produit.

Bloquage des taches: Une couche bloquera efficacement les taches, notamment d'eau, nicotine, encre, graffiti, crayon, feutre, rouille et fumée, et les empêchera de ressortir au travers de la finition. Masque et isole les couleurs sombres, les taches de graisse, créosote, bitume, nœuds de bois, coulures de sève, saignements de tanin, etc. Certaines taches importantes nécessiteront une seconde couche. Recommandé pour le bloquage permanent des taches sévères d'eau et de feu, B-I-N isole les taches et les odeurs causées par les incendies et les dégâts des eaux. Il isole également les odeurs d'urine ainsi que toute autre odeur animale. B-I-N peut être utilisé dans les locaux où un contact accidentel avec des aliments peut se produire. B-I-N est également recommandé pour bloquer les taches de nicotine ou isoler les odeurs de tabac.

Surfaces brillantes: les laques et vernis brillants, le carrelage céramique, les placages, les meubles et les surfaces métalliques peuvent être imprimées sans ponçage ni dépolissage. Papier peint: B-I-N peut être utilisé comme primaire sur papier peint existant, parfaitement adhérent et non poreux, pour masquer les motifs/les couleurs sombres avant de peindre.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité:	1,16
Niveau de brillance:	Mat
Niveau de brillance à 60°:	Mate: 5 - 10%
Extrait sec en volume:	29 %
Extrait sec en poids:	49 %

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	20 minutes
Recouvrable:	45 minutes
Dur à cœur:	1 - 3 jours

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

80 - 100 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

25 - 30 µm

CONSOMMATION THÉORIQUE

10 - 12 m²/l

CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement pratique dépend de différents facteurs comme la porosité et la rugosité du support et des pertes occasionnées par l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les surfaces seront propres, sèches, saines et exemptes de : poussière, salissures, particules pulvérulentes, suie, graisse, huile, cire, moisissures, colle pour papier peint et en général toute contamination pouvant interférer avec l'adhérence. En cas de doute, toujours lessiver la surface avec une solution ammoniacale ou un détergent approprié.

Éliminer toute peinture non adhérente. Adoucir les bordures des anciennes peintures par ponçage afin de niveler la surface. Poncer légèrement le bois extérieur exposé au papier de verre grain 80 à 100 pour éliminer les fibres détachées et usées. Éliminer au mieux les taches existantes par lessivage, ponçage, grattage, etc. Détruire la moisissure extérieure au moyen d'un détergent fongicide efficace comme le Rust-Oleum AMW Concentré. Le bois nu ayant été exposé plus de 4 semaines sera légèrement poncé ou pour éliminer les fibres usées. Avant la mise en peinture en intérieur, éliminer la moisissure avec une solution composée d'eau de javel et d'eau, ou avec un détergent biocide approprié. Rincer soigneusement. En cas de présence de moisissures derrière les murs, sous les sols, dans les systèmes de ventilation ou toute autre zone non visible, contacter un professionnel spécialisé dans le traitement des problèmes de moisissures. Pour les bâtiments commerciaux et les écoles respecter les instructions et règles relatives à l'élimination des moisissures.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour assurer leur homogénéité, les peintures doivent être soigneusement ménagées avant leur mise en œuvre.

CONDITIONS D'APPLICATION

Appliquer lorsque la température de l'air et de la surface se situe entre -1 et +32°C et lorsque l'humidité relative est inférieure à 70%. Ne pas appliquer B-I-N si la température de surface est inférieure de 3°C au point de rosée. Le taux d'humidité des supports sera inférieur à 12%.

APPLICATION & DILUTION: BROSSÉ

Utiliser des brosses naturelles ou synthétiques. Ne pas diluer.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Utiliser des rouleaux nylon ou polyester (8-12 mm) Ne pas diluer.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Buse: 11 - 13 pouces / Pression: 55 - 80 bars. Ne pas diluer.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Buse 1.5 mm. Pression 3 - 4 bar. Ne pas diluer.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Nettoyer éclaboussures et projections avec de l'alcool dénaturé (alcool à brûler) ou un détergent ammoniacal. Nettoyer les outils dans une solution comprenant 1 part d'ammoniac et de 3 parts d'eau immédiatement après utilisation.

REMARQUES

L'application en retouche n'est conseillée qu'en cas de recouvrement par des peintures à haut pouvoir opacifiant. Pour de meilleurs résultats, appliquer le primaire sur la totalité de la surface avant la finition.

B-I-N n'est pas recommandé pour des surfaces entières en extérieur ni pour des applications sur des sols ou pour des surfaces sujettes à immersion ou contact prolongé avec de l'eau.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV prêt à Catégorie Grenelle et Point d'infir Remarque sécurité:

DURÉE D

3 ans à pa locaux sec comprises

Date d'émission: 13/12/2019

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu